



RÖFIX PE 419 ETICS®

Bojë për jashtë me bazë Silikoni

Udhëzime teknike dhe liqjore:

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Fushat e përdorimit:

Bojë rezistente ndaj ujit, rinovuese për suvatë dhe Fasadat me sistem termoizolimi. Përdoret mbi bazamente minerale dhe organike (psh: suva gëlqere- çimento, bojra minerale dhe me dispersion, gurë ranor, beton etc.)

Mbi bazamente minerale dhe organike (si psh. Suva cimeto/gelqere, bojra me dispersion e minerale, tulla rere, beton etj.).

I përmirësuar dhe me një konservant me cilësi të lartë, i aftë të krijojë një film imprenjeus algicide/fungicide

Karakteristikat:

- Aftësi të lartë mbuluese
- Elastik, fleksibël
- ngjyrë konstante
- Rezistent ndaj gërvishetjeve
- Tendosje të reduktuara nëpërmjet teknologjisë RÖFIX RELAX.

Përpunimi:



Të dhëna teknike

SAP-Art. Nr.:	2000151520				
NAV-Art. Nr.:	132189	132190	132191	132192	132193
Lloji i paketimit					
Njesi per palete	24 Nj./Pal	24 Nj./Pal	24 Nj./Pal	24 Nj./Pal	24 Nj./Pal
Sasi për njësi	15 l/Nj.				
Ngjyra	E bardhë	me ngjyra	me ngjyra	me ngjyra	me ngjyra
Konsumi	ca. 0,15 l/m ² /Lyerje				
Pesha specifike	1,47 kg/l				
Vlera sd	ca. 0,1 m				
Vlera e pH	8,5				
Kategoria VOC	C				
Përmbajtje VOC	1,8 g/l				
Kapilariteti	0,08 kg/m ² h				
Grada e shkëlqimit	mat				
Këshilla për paketimin	Në kova plastike të riciklueshme				
Temperatura e bazamentit	> 5 °C				
Klasa e ngjyrave		Kategoria e ngjyrave I	Kategoria e ngjyrave II	Kategoria e ngjyrave III	Kategoria e ngjyrave IV

SAP-Art. Nr.:	2000151521				
NAV-Art. Nr.:	132194	132195	132196	132197	132198
Lloji i paketimit					
Njesi per palete	24 Nj./Pal	64 Nj./Pal	64 Nj./Pal	64 Nj./Pal	64 Nj./Pal
Sasi për njësi	15 l/Nj.	5 l/Nj.	5 l/Nj.	5 l/Nj.	5 l/Nj.
Ngjyra	me ngjyra	E bardhë	me ngjyra	me ngjyra	me ngjyra
Konsumi	ca. 0,15 l/m ² /Lyerje				



RÖFIX PE 419 ETICS®

Bojë për jashtë me bazë Silikoni

SAP-Art. Nr.:		2000151521			
Pesha specifike			1,47 kg/l		
Vlera sd			ca. 0,1 m		
Vlera e pH			8,5		
Kategoria VOC			C		
Përmbajtje VOC			1,8 g/l		
Kapilariteti			0,08 kg/m ² h		
Grada e shkëlqimit			mat		
Këshilla për paketimin			Në kova plastike të riciklueshme		
Temperatura e bazamentit			> 5 °C		
Klasa e ngjyrave	Kategoria e ngjyrave V		Kategoria e ngjyrave I	Kategoria e ngjyrave II	Kategoria e ngjyrave III

SAP-Art. Nr.:			2000152436	145052	145053
NAV-Art. Nr.:	132199	132200	145049	145052	145053
Lloji i paketimit					
Njesi per palete	64 Nj./Pal	64 Nj./Pal	360 Nj./Pal	360 Nj./Pal	360 Nj./Pal
Sasi për njësi	5 l/Nj.	5 l/Nj.	1 l/Nj.	1 l/Nj.	1 l/Nj.
Ngjyra	me ngjyra	me ngjyra	E bardhë	me ngjyra	me ngjyra
Konsumi	ca. 0,15 l/m ² /Lyerje				
Pesha specifike	1,47 kg/l				
Vlera sd	ca. 0,1 m				
Vlera e pH	8,5				
Kategoria VOC	C				
Përmbajtje VOC	1,8 g/l				
Kapilariteti	0,08 kg/m ² h				
Grada e shkëlqimit	mat				
Këshilla për paketimin	Në kova plastike të riciklueshme				
Temperatura e bazamentit	> 5 °C				
Klasa e ngjyrave	Kategoria e ngjyrave IV	Kategoria e ngjyrave V			

SAP-Art. Nr.:	145054	145055	145056
NAV-Art. Nr.:	145054	145055	145056
Lloji i paketimit			
Njesi per palete	360 Nj./Pal		
Sasi për njësi	1 l/Nj.		
Ngjyra	me ngjyra		
Konsumi	ca. 0,15 l/m ² /Lyerje		
Pesha specifike	1,47 kg/l		
Vlera sd	ca. 0,1 m		
Vlera e pH	8,5		
Kategoria VOC	C		



RÖFIX PE 419 ETICS®

Bojë për jashtë me bazë Silikoni

SAP-Art. Nr.:	145054	145055	145056
Përmbajtje VOC		1,8 g/l	
Kapilariteti		0,08 kg/m ² h	
Grada e shkëlqimit		mat	
Këshilla për paketimin		Në kova plastike të riciklueshme	
Temperatura e bazamentit		> 5 °C	
Klasa e ngjyrave			

Baza e materialit:

- Pigmente: Rëshirë polimerike
- Lëndë lidhëse prej rrëshire silikoni
- Përbërësit: me përbërje fijesh, eliminues i shkumës

Kushtet e punimit: Gajtë përpunimit- dhe tharjes së materialit, ambjenti përreth ose temperatura e bazamentit nuk duhet të jetë poshtë +5 °C. Koha e tharjes është e varur nga kushtet e ambjentit rrethues. Nëse kemi një lagështirë ajri prej 65 % dhe një temperaturë ambjenti prej +20 °C, pas afërsisht 5 orësh bazamenti do të jetë tharrë dhe mund të lyhet sipër. Një tharje të plotë e arrijmë pas afërsisht 3 ditësh.
Deri sa të arrihet tharja e plotë, mbrojeni nga ngrirja, tharja e shpejtë (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shiu.

Bazamenti: Bazamenti duhet të jetë i thatë dhe i pastër, me aftësi mbajtëse si dhe pa papastërti si p.sh. pluhur, alga, blozë, kripra etj. .

Bazamenti Trajtimi paraprak:

Suva mbushëse e grupit të Ilaçrave II dhe III: me bazë gëlqere / çimento: Bazamentet me aftësi të lartë thithëse, duhen përpara lyerjes së mesme dhe të fundit, të paralyen me një hollim të plotë. Lyerje direkte mbi suvatime të reja RÖFIX, me bazë gëlqere-çimento, vetëm mbas një kohe tharje tre deri në katër javë.

Shtresa (Alt-) dhe lyerje të forta (Alt-) me bazë silikati: Sipërfaqe me aftësi të lartë thithëse duhet të parapërgatiten me RÖFIX PP 401 SILCO LF. Në sipërfaqe pa probleme mund të lyeni direkt një dorë të ndërmjetme dhe të përfundimtare.

Shtresa mbajtëse, organike me bazë silikoni (fino KHP mat me dispersion): Sipërfaqe me aftësi të lartë thithëse duhet të parapërgatiten me RÖFIX PP 401 SILCO LF. Në sipërfaqe pa probleme mund të lyeni direkt një dorë të ndërmjetme dhe të përfundimtare.

Beton: Sipërfaqet prej betoni duhet të fshihen dhe të pastrohen mirë nga pluhurat. Mbetjet e çimentos duhen larguar mekanikisht. Papastërtitë si vajra, graso, parafinë duhet ti pastroni me sprucues avulli. Vrima ose dëmtime të ndryshme të sipërfaqes mund ti përmirësoni, rinovoni me masë shpatulluese RÖFIX. Ne ju sugjerojmë që sipërfaqet prej betoni, nëse këto do të lyhen me bojra organike, të parapërgatiten me RÖFIX PP 401 SILCO LF. Lyerjen e parë dhe të fundit me produktin e përshkruar në këtë skedë.

Vënde të reja të suvatuara, vënde të riparuar, papastërti nga bloza, etj.: Pastrojeni nga pluhurat dhe lajeni sipërfaqen. Njëtrajtësimi i bazamentit me RÖFIX PP 307 ISO LF, paralyerje izoluese. Më pas lyerje, dorë e parë dhe e dytë.

Suva mbushëse të të gjitha llojeve të Ilaçrave (gëlqere, gëlqere- çimento, çimento, gips, gips- gëlqere): Shtresat ose sipërfaqet të cilat edhe pas parapërgatitjes së bazamentit me astarët/fortësuesit e këshilluar si psh. RÖFIX PP 201 SILICA LF, PP 401 SILCO LF, PP 301 HYDRO LF ose PP 307 ISO LF nuk kanë arritur ende fortësinë mbajtëse, duhen (Këshillë: prerja e kryqezuar sipas EN 2409), të prishen në mënyrë mekanike.


Bazamenti-Trajtimi paraprak: Mbulimi përpara aplikimit: sipërfaqe të tjera të ambjentit, si xhama, qeramik, alumin, dritare, sipërfaqe druri, mobilje, dysheme, etj. duhen veshur-mbuluar. Pika të freskëta boje duhen fshirë me një leckë të njomë me ujë.
Dëmtime të vogla: Përpara lyerjes me astar përmirësoni/riparoni dëmtimet me masën shpatulluese RÖFIX.

Përgatitja: Produkt i gatshëm për përdorim
Mundet të ngjyrosot me RÖFIX SISIL të plotë apo me nuanca.
Trazojenivëtëm për pak. Shmangni ripërzierjen.



RÖFIX PE 419 ETICS®

Bojë për jashtë me bazë Silikoni

Përpunimi:	<p>Shtrimi vijon i plotë, i njëtrajtshëm, duke mbuluar gjithshka, me anë të një furce, apo rruli. Lyerja e parë dhe e mesme mund të hollohet deri në 10% me ujë. Dorën e fundit mund ta holloni maksimumi deri në 5%. Produkti është i përpunueshëm edhe pas një hollimi të lartë, vlerat e të cilit (fortësia, fuqia mbuluese, bashkimi i kokërrizave, grada e shkëlqimit, grada e bardhësisë, etj.) nuk mund të arrihen më si të parashikuara në skedën teknike dhe nuk mund të mbahet më përgjegjësi.</p> <p>Aplikimi me makinë kryhet i njëtrajtshëm me anë të një pajisje sprucuese të përshtatshme Sprucimi i programuar: kendi i sprucimit/sprucuesi/presioni i sprucos – 50°/0,026"/~170 bar. Nëse do të lyeni me pompë, boja duhet të përzihet dhe të sitet mirë përpara se të aplikohet.</p>
Këshilla:	<p>Pjesët kufizuese të ndërtesës (si dyer, dritare korniza dritarësh etj) përgjithësisht duhet të mbulohehen para punimeve për të mënjeluar ndotjen ose korrozionin.</p>
Këshilla në rast reziku:	<p>Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.</p> <p>Mbajini larg nga fëmijët. Nëse e prekni me duar ose ju bie në sy, pastrojeni me ujë të vazhdueshëm deri në një shplarje të plotë. Nëse e përpunoni me pompe sprucuese, bëni kujdes të mos e thithni me hundë. Mos e hidhni në ujë, kanalizime ose në tokë. Informacione më të detajuara i gjeni në skedën e sigurisë. Vetëm kovat boshe mund ti jepni për riciklim. Deklarimi („mbeturinat“) për shkatërrim sipas rregullave europiane AVV. Ndihma e parë dhe masat paraprake, sipas skedës së sigurisë.</p>
Këshilla për përpunimin:	<p>Lyerja duhet të kryhet vetëm pas tharjes së plotë dhe ngurtësimit. Kjo do të thotë reth 7-10 ditë mbas suvatimit, më mirë 2-3 javë (në varësi të kushteve atmosferike)</p> <p>Në raste ngjyrash të errëta dhe intensive me gradë reflektimi <20% HBW, ne ju sygjerojmë sistemin RÖFIX SycoTec të fasadave. Ju lutem për këtë drejtohuni pranë specialistëve tanë.</p>
Magazinimi:	<p>Magazinojini në vende të freskëta, të mbrojtur nga ngrica dhe të mbyllura mirë. Magazinimi min. 24 muaj.</p>
Deklaratë:	
Këshilla të përgjithshme:	<p>Kjo skedë teknike anulon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkohen edhe pranë filjaleve rajonale në vënd. Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.</p> <p>Produktet RÖFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohet një cilësi e pandryshueshme.</p> <p>Vlerat teknike janë bazuar tek produktet bazë. Gjatë pigmentimit ose ngjyrosjes, janë të mundshme edhe devijime nga të dhënat teknike. Në dhënien e vlerave bëhet fjalë për vlera mesatare. Meqënëse produktet tona përbëhen nga materiale natyrore, mund të ndodhë që në një ngarkesë të kemi edhe devijime minimale të vlerave. Për veshjen e sipërfaqeve, të cilat këtu nuk janë përshkruar, do të ishte i nevojshëm një marrje mendimi nga ana jonë. Në rast porosie plotësuese ose në lidhje me katalogun e ngjyrave, pigmentet mund të ndryshojnë minimalisht, prandaj dhe në kantiere duhet të bëni si fillim një mostër për krahasim. Të dhënat në lidhje me kohën e pritjes-veprimi janë percaktuar në kushtet e laboratorit (+20 °C/65 % Lageshtirë/e mbetur) dhe sipas kushteve të kantierit mund të ndryshojnë.</p> <p>Të dhënat janë pa rrezik për vërtetësinë dhe plotësinë dhe pa detyrime për kërkesa të çdo natyre, si dhe të rezolutave të klientit. Janë të vlefshme edhe Skedat Teknike të produkteve RÖFIX, të cilat janë të përmëndura edhe në këtë skedë teknike.</p> <p>Shërbimi ynë i konsulencës teknike është në dispozicionin tuaj në rast pyetjesh lidhur me përdorimin, përpunimin si dhe demonstrimin e produkteve tona.</p> <p>Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona.</p>