



Fixit 565


Rania - Malta per giunti di pietre naturali 0-3 mm

Impiego: Fixit 565 è una malta per giunti di pietre naturali e ciottoli. Fixit 565 può essere utilizzato anche come intonaco di fondo o intonaco monostrato su murature in pietra naturale e come intonaco per zoccoli in zone esposte a spruzzi di acqua. La malta è fortemente idrofugata. Questa malta non è indicata per le superfici orizzontali.

- Caratteristiche:**
- Resistente al gelo
 - Fortemente idrofugato
 - Pompabile
 - Buona aderenza
 - Debole resistenza alla compressione
 - Lavorazione facile
 - Può essere usato come intonaco di fondo
 - Miscela omogenea
 - Può essere applicato su basamenti e in zone umide

Lavorazione:



Dati tecnici	
Cod. art.	181011565
Imballaggio	
Unità per bancale	42 unit/Pal.
Quantità per unità	25 kg/cf.
Granulometria	0 - 3 mm
Aggiunta d'acqua	5,5 - 6,5 l/sacco
Consumo	ca. 1,6 kg/m ² /mm
Resa	ca. 15 l/sacco
Tempo di lavorazione	90 - 120 min
Resistenza alla compressione (28 d)	≥ 3,5 N/mm ²
Resistenza alla flessione (28 d)	≥ 1,3 N/mm ²
Resistenza al gelo	garantita

- Composizione:**
- legante: cemento bianco, calce idraulica, calce bianca
 - Aggregati: sabbia di cava e sabbia frantumata granulometria 0 - 3 mm
 - additivi: sostanze igroscopiche, idrofobizzanti

Generalità: Valgono le normali regole dell'edilizia, le raccomandazioni SIA V178 «Murature in pietra naturale» e i dati della presente scheda tecnica.

Trattamento preliminare: I giunti devono essere puliti, secchi e portanti. La profondità dei giunti deve essere almeno di 2 - 3 cm.

Lavorazione: Mescolare Fixit 565 con acqua pulita, a mano o con impastatrice continua. Quando la consistenza della malta è corretta, non aggiungere ulteriore acqua all'impasto.

Istruzioni per la lavorazione: Quando si usa come intonaco di fondo o intonaco monostrato, si raccomanda uno spessore di almeno 10 a ca. 15 mm.

Trattamento ulteriore: In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli è necessario adottare idonei provvedimenti per proteggere il rivestimento ancora fresco (ombreggiatura, umidificazione, protezione contro la pioggia battente, protezione contro il gelo, ecc.).

Prescrizioni di sicurezza: Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Dettagli vedasi scheda di dati di sicurezza.



Fixit 565

Rania - Malta per giunti di pietre naturali 0-3 mm

Stoccaggio: Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Ulteriori indicazioni:



Osservazioni particolari: Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).
L'utilizzo di un miscelatore a tamburo può provocare un'occlusione eccessiva dei pori d'aria provocando così una perdita di resistenza.

Disposizioni generali: La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.