



# RÖFIX 993

Hidraulično-krečni malter za fugne

**Pravne i tehničke napomene:** Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

**Područja primene:** Za ručno ili mašinsko saniranje fugni na starim neravnim ili grubim kamenim zidovima. Podesan i za punjenje fugni kod novih zidova.

**Karakteristike:**

- Jednostavna mašinska ugradnja
- Dobra prionjivost na kamen
- Grebanje maltera mrežicom.
- Otporno na sulfate

**Ugradnja:**



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000583198
NAV šifra:	148440
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	42 Jed./pal.
Količina u jednom pakovanju	25 Kg/jed.
Boja	bež
Granulacija	0 - 4 mm
Izdašnost	oko 18 l/jed.
Napomena o potrošnji	Vrednosti potrošnje su orijentacione i jako zavise od podloge i tehnike ugradnje.
Potrebna količina vode	oko 7,5 l/jed.
Nasipna gustina suvog maltera	oko 1.600 kg/m <sup>3</sup>
Čvrstoća na pritisak (28 d)	oko 4 N/mm <sup>2</sup>
Pakovanje	U papirnim vrećama zaštićenim od vlage.
Temperatura podloge	> 5 - < 25 °C

**Sastav:**

- Prirodni hidraulični kreč (NHL) prema EN 459-1
- Tras
- udeo cementa <5%
- Kopani (prirodni, prani) pesak
- Dodaci za poboljšanje obradivosti
- Bez organskih udela

**Uslovi obrade:** Za vreme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da bude ispod +5°C ni iznad +30°C.  
Štititi od smrzavanja tokom ugradnje i sušenja materijala (najmanje 7 dana).

**Upozorenja:** Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.

**Skladištenje:** Skladištiti na suvom, na drvenim paletama.  
Rok trajanja: najmanje 12 meseci.



## ROFIX 993

Hidraulično-krečni malter za fugne

---

**Opšte napomene:**

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .

ROFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.

Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda.

Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu [www.roefix.rs](http://www.roefix.rs) ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.

Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.