



Creteo®Repair CC 170

Antikorozivna zaštita

Pravne i tehničke napomene: Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Područja primene: Kao Visokokvalitena antikorozivna zaštita u kombinaciji sa CreteoRepair proizvodima. Takođe, moguće korišćenje sa svim sertifikovanim proizvodima za sanaciju betona na bazi cementa.
Ne koristi se kao vezivni most.
Specijalni dodaci smeju se dodavati samo uz odobrenje proizvođača.

Ugradnja:



Tehnički podaci		
SAP šifra:	2000148443	2000148468
NAV šifra:	143512	144716
Vrsta pakovanja		
Jedinica po paleti	24 Jed./pal.	64 Jed./pal.
Količina u jednom pakovanju	15 Kg/jed.	5 Kg/jed.
Granulacija	0 - 0,1 mm	
Izdašnost u litrama	oko 11 l/jed.	oko 3,7 l/jed.
Potrošnja	oko 1.370 kg/m ³	
Potrebna količina vode	oko 3 l/jed.	oko 1 l/jed.
Debljina sloja	≥ 2 mm	
Specifična gustoća svežeg maltera (EN 1015-6)	oko 1.650 kg/m ³	
Sertifikat o ispitivanju	TU Beč	
Nadzor	Nadzor obavlja akreditovana firma. Interna kontrola proizvodnje provodi se u sopstvenim laboratorijama u svakoj fabrici i njome osiguravamo jednak sastav proizvoda.	
Deo vode	0,2	

Sastav:

- Cement
- Modifikovan aditivima
- Jednokomponentni materijal
- Dodaci za poboljšanje obradivosti

Uslovi obrade: Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C. Sve do potpunog sušenja, materijal treba da se zaštiti od smrzavanja, prebrzog sušenja (direktnog sunca, vetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).

Podloga: Armaturni sloj treba biti čist bez hrđe, naslaga, prašine i ostalih slobodnih i štetnih supstanci koje mogu utjecati na smanjeno spajanje tvari ili pridonijeti koroziranju. Celoten obseg izpostavljene ojačitve je treba enakomerno očistiti, razen če bi to vplivalo na stabilnost. Armatura mora da ima stupanj čistoće Sa2 ili St3 (površinska rđa dozvoljena).

Priprema materijala: CreteoRepair CC 170 potrebno je mešati odgovarajućom mešalicom sa zadanom količinom vode dok ne nastane homogena masa, oko 2 min.



Creteo[®]Repair CC 170

Antikorozivna zaštita

	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm
	66	53	44	38	33
	199	159	133	114	99
	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm	26 mm
	29	27	24	22	20
	88	80	72	66	61
	28 mm	30 mm	32 mm	34 mm	36 mm
	19	18	17	16	15
	57	53	50	47	44
	38 mm	40 mm	42 mm		
	14	13	13	12	11
	42	40	38		

Upozorenja: Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.

Uputstva za ugradnju: Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakovanja i ne mešati sa novim materijalom. Armaturni sloj potrebno je premazati 2 puta sa CreteoRepair CC 170 Antikorozivnom zaštitom tako da nastane debljina sloja od 2 mm. Vreme sušenja između ta 2 nanosa iznosi 20 min. Nakon zadnjeg sloja vreme sušenja prema EN 1504-7 mora da bude oko 48 časova.

Skladištenje: Skladištiti na suvom, na drvenim paletama. Skladištivo min 24 mj. Prema odredbi 1907/2006/EG privitak XVII pri +20 °C, 65 % r.v.v.

Opšte napomene: Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.