



031

Штукатурка фасадна силіконова

Сфера застосування:

Готова до використання штукатурна суміш на основі силіконової емульсії та дисперсії допоміжних полімерів з мінеральним заповнювачем, гідрофобізуючими речовинами та модифікуючими добавками.

Після затвердіння стає водо- і морозостійкою.

Володіє високою адгезією до основи, еластичністю, паропроникністю, стійкістю кольору, механічною міцністю, легкістю нанесення та стійкістю до атмосферних впливів.

Для зовнішнього та внутрішнього використання.

Штукатурна суміш призначена для ручного нанесення декоративної, рельєфної штукатурки на рівний і стійкий шар мінеральних традиційних штукатурок, на гіпсокартонні і гіпсоволокнисті плити, а також на армований шар у системах утеплення зовнішніх стін будинків ТМ KREISEL.

В залежності від вмісту та розміру зерна мінерального заповнювача, можливе отримання різних фактур короїд та баранець.

Властивості:

- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Фактура баранець або короїд
- Висока стійкість до УФ-випромінювання та вологи
- Зручна у застосуванні
- Екологічно чиста

Спосіб застосування:



Технічні характеристики:

Штрих-код	5907418024374	5907418024176	5907418024510	5907418024527	5907418024534
Тип упаковки					
Кількість в упаковці	25 кг	15 л	15 л	15 л	15 л
Кількість на палеті	33 шт/пал.				
Витрата	2,4 кг/м ²				
Час висихання	з 12 до 48 год				
Термін придатності	≥ 20 хвилин				

Штрих-код	5907418024541	5907418024558	5907418024565	5907418024572	5907418024831
Тип упаковки					
Кількість в упаковці	15 л				
Кількість на палеті	33 шт/пал.				
Витрата	2,4 кг/м ²	3,4 кг/м ²	3,4 кг/м ²	3,4 кг/м ²	1 кг/м ²
Час висихання	з 12 до 48 год				
Термін придатності	≥ 20 хвилин				

Штрих-код	5907418024886
Тип упаковки	
Кількість в упаковці	15 л
Кількість на палеті	33 шт/пал.
Витрата	1,6 кг/м ²
Час висихання	з 12 до 48 год
Термін придатності	≥ 20 хвилин



031

Штукатурка фасадна силіконова

Склад:	<ul style="list-style-type: none">• Силіконова емульсія• Дисперсія допоміжних полімерів• Мінеральний заповнювач• Модифікуючі добавки• Пігменти
Підготовка основи:	Армуючий шар в системах теплоізоляції: KREISEL 333 Кварцґрунт силіконовий Вапняно-цементна штукатурка: KREISEL 333 Кварцґрунт силіконовий Гіпсова штукатурка: KREISEL 333 Кварцґрунт силіконовий Гіпсокартон: KREISEL 333 Кварцґрунт силіконовий Бетон, залізобетон: KREISEL 333 Кварцґрунт силіконовий
Підготовка:	Продукт готовий до використання. Не розбавляти водою і не змішувати з іншими матеріалами. Перед використанням ретельно перемішати вміст упаковки. Перед використанням переконайтеся, що колір відповідає вашому замовленню.
Спосіб застосування:	Штукатурку нанесіть на товщину зерна за допомогою шпателя з нержавіючої сталі та видаліть надлишки цією ж кельмою. Остаточне затирання зробіть пластиковою теркою. Захищайте від морозу, дощу, надмірної спеки та сильного вітру під час роботи та сушіння. Рекомендується використовувати плити рихтування. Щоб вирівняти колір і структуру штукатурки, під час нанесення рекомендується не спорожняти відро повністю, а додати половину свіжої суміші з нового відра і ретельно перемішати обидві частини. Поверхні повинні бути очищені від пилу, жиру, антиадгезійних засобів, залишків фарби, цвілі, водоростей, моху тощо, а також не мати тріщин і висолів.
Умови обробки:	Використовуйте при температурах від +5 °С до +25 °С, ці температури поширюються на повітря, основу та продукт. Усі поверхні повинні бути міцними, рівними та чистими.
До уваги виконавців:	Використовуйте всі продукти, що входять в систему теплоізоляції. Використовуйте продукти тільки з однієї виробничої партії. Виконуйте роботи на заданій ділянці безперервно, використовуючи метод «мокре по мокрому», щоб уникнути видимих з'єднувальних елементів. Ми рекомендуємо використовувати кольорові поверхні під кольорові штукатурки. Туман діє як дощ і може викликати смуги та знебарвлення. Для невеликих фасадних поверхонь слід використовувати інтенсивні кольори з коефіцієнтом відбиття <25%. Нанесення на цілі поверхні призводить до прискореного старіння покриття за рахунок інтенсивного нагрівання і високої термічної напруги. Відразу після закінчення роботи промийте інструмент чистою водою.
Зберігання:	До 12 місяців від дати виготовлення в герметичній упаковці при температурі від +5 °С до +25 °С, подалі від джерел тепла та холоду.
Загальна інформація:	Цей технічний паспорт скасовує всі попередні видання. Зміст цього паспорта безпеки відображає наші поточні знання та практичний досвід. Це лише загальна інформація і не несе жодної відповідальності з боку виробника за конструкцію та спосіб використання. Можуть бути відмінності та специфічні умови виконання. Продукт повинен використовуватися відповідно до необхідних технічних знань та правил безпеки праці. Уникайте контакту зі шкірою та захищайте очі. У разі потрапляння в очі ретельно промийте очі чистою водою та зверніться до лікаря. Бажано використовувати захисні рукавички, окуляри та захисний одяг.