



ROFIX MINOPOR® 045

Toplinsko-izolacijski sustav od mineralne pjene

Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene:

Izolacija mineralnim izolacijskim pločama spaja ekološku orijentaciju sa homogenom, kompletno mineralnom toplinskom izolacijom (WLG 045).

Negoriva, visoko paropropusna, reciklabilna, građevinsko-biološki neštetna. Mineralni armaturni sloj (KAT. II) nazivne debljine 5 mm.

Područje primjene: novogradnja i starogradnja. Standardno visoke zgrade i neboderi.

Funkcije/ karakteristike: ekološki reciklirajući. Visoka površinska otpornost, robustnost.

Homogena, masivna gradnja zidova. Negoriv.

Reakcija na požar: A2-s1, d0 (EN 13501-1).


Kategorija otpornosti na udarce: kat. II (>3 J)

Prikladno za staro- i novogradnju.

Svojstva:

- Toplinsko-izolacijska svojstva
- Nije zapaljivo
- ekološki preporučljivo
- Iznimno visoka površinska čvrstoća
- Homogena, masivna gradnja zida

Ugradnja:



Tehnički podaci	
NAV šifra:	99
Vrsta pakiranja	
Količina u jednom pakiranju	1 Stk.
Vodoupojnost	< 0,5 kg/m ² h
Dopuštenje	ETA-06/0184 (ETAG 004)
Certifikati o ispitivanju	ETAG 004
Vrijeme sušenja	7 d
Reakcija na požar	A2-s1, d0 (EN13501-1)

Način dostave:

Uobičajeno pričvršćivanje

Pričvršćivanje površina 1 kom po ploči

tiplanje rubnih zona prema normi





RÖFIX MINOPOR® 045

Toplinsko-izolacijski sustav od mineralne pjene

Opće napomene:

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga.

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima.

Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio.

Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete.

Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.

Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnicama.