

HASIT 650



13

HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o., Velké Hydčice 91,341 01 Horažďovice, IČ: 14706776

Číslo prohlášení o vlastnostech a jedinečný identifikační kód typu produktu

183700

EN 998-1:2016

Obyčejná malta pro vnitřní/vnější omítku GP

Obyčejná malta CSI pro vnitřní / vnější omítku pro zdi, stropy, příčky a pilíře.

Reakce na oheň	A1
Trvanlivost (zmrazování/ rozmrazování)	Minimálně 10 cyklů
Absorpce vody	$W_{c,0}$
Tepelná vodivost λ_D	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,61 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,66 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ für P=90% (Tabulková hodnota)
Koeficient propustnosti vodních par μ	$\leq 20 \mu$
Pevnost v tlaku po 28 dnech	CS I
Přídržnost	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$
Uvolňování nebezpečných látek	viz. Bezpečnostní list výrobku