



Fixit 252

Chaux à blanchir - Enduit d'égalisation

Utilisation: Fixit 252 est une masse de spatulage minérale prête à l'emploi qui s'applique comme enduit d'égalisation sur des supports existants d'enduit au plâtre lors de l'assainissement d'enduit ou comme crépi de finition dans le domaine intérieur sec. Fixit 252 est principalement utilisé dans les travaux pour clients, en vue d'une application sans poussière. Le support doit être propre, sec et porteur.

Propriétés:

- Masse de spatulage prête à l'emploi
- Pour une application sans poussière
- Pour l'assainissement d'enduits dans les zones intérieures sèches

Mise en œuvre:



Données techniques	
Type d'emballage	
Unités par emballage	24 unité/pal
Quantité par unité	25 kg/bidon
Consommation	env. 1,6 kg/m ² /mm
Épaisseur de couche	1 - 5 mm
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur μ	env. 20

Composition:

- Liant : chaux grasse
- Agrégats : sable silico-calcaire de granulométrie 0 - 0,8 mm
- Additifs : agent de rétention d'eau, d'adhérence, fibres

Généralités: Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec » et les informations de cette fiche technique.

Mise en œuvre: Fixit 252 est prêt à l'emploi et s'applique à la main. Le jour suivant, le travail peut continuer avec Fixit 751 Ribé de chaux grasse, Fixit 735 Crépi minéral intérieur ou Fixit 253 Lissage à la chaux ou avec une nouvelle couche de Fixit 252.

Traitement ultérieur: Protéger d'un séchage trop rapide et de l'humidité!

Stockage: En bidon original non entamé, protégé du gel, de la chaleur et de l'ensoleillement direct, peut être stocké pendant au moins 24 mois.

Certificats:



Remarques particulières: Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C et en dessus de 30 °C (air et support). Les plafonds existants doivent être soumis à un test d'adhérence spécial avant d'être enduits (voir la brochure « Assainir et recrépir des anciens bâtiments »).



Fixit 252

Chaux à blanchir - Enduit d'égalisation

Dispositions générales:

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle avec Fixit AG ni aucune obligation secondaire incombant à Fixit AG. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.