



Creteo[®]Repair CC 198 SM

Béton d'assainissement à projeter 8 mm R4

Utilisation: Béton à projeter d'assainissement, de haute qualité, à prise rapide et à base minérale, peut être appliqué en une ou plusieurs couches.
Employé pour protéger et réparer les structures portantes en béton conformément à la norme EN 1504-3. Remplacement du béton pour complément de section, renforcement, augmentation de la couverture de béton, remplacement du béton contaminé.
Le support doit être sans poussière, sans gel, absorbant, plan, suffisamment rugueux et porteur ainsi que sans efflorescences et agents séparateurs comme huile de coffrage et analogue.
La préparation du support doit être exécutée conformément à la norme EN 1504-10. Le support en béton doit être préalablement mouillé de façon appropriée et en temps utile.

Propriétés:

- Peut être appliqué en plusieurs couches
- À projeter par voie sèche
- Prise rapide

Mise en œuvre:



| Données techniques | | |
|--|---|----------------|
| N° d'art. | 2000132808 | 2000145769 |
| Type d'emballage | | |
| Unités par emballage | 42 unité/pal | |
| Quantité par unité | 25 kg/unité | 1.000 kg/unité |
| Granulométrie | 0 - 8 mm | |
| Adjonction d'eau | 2,2 l/sac | |
| Rendement | 12,5 l/sac | 500 l/t |
| Épaisseur de couche | 30 - 120 mm | |
| Masse volumique à sec | env. 2.200 kg/m ³ | |
| Résistance à la compression (1 d) | ≥ 20 MPa | |
| Résistance à la compression (7 d) | ≥ 40 MPa | |
| Résistance à la compression (28 jours) | ≥ 45 MPa | |
| Résistance à la contrainte d'adhérence en traction | > 2,5 MPa | |
| Module d'élasticité | > 25 GPa | |
| Classe d'exposition | XF4 | |
| Pénétration d'ions de chlorure | 6 mois après < 0,6% de la masse du ciment | |
| Résistance à la carbonatation | rempli | |
| Taux de retrait et de gonflement | < 0,9 mm/m | |
| Résistance à la RAG | Résistant à la RAG selon SIA MB 2042, agrégat | |

Composition:


- Liant : ciment spécial
- Agrégats : sable de chaux concassé de haute qualité
- Additifs : additifs pour améliorer les propriétés de mise en œuvre

Généralités: Observer les règles générales de la construction et les informations de cette fiche technique.



Creteo®Repair CC 198 SM

Béton d'assainissement à projeter 8 mm R4

| | |
|---------------------------------|---|
| Mise en œuvre: | Creteo®Repair CC 198 SM est appliqué par pulvérisation à sec à l'aide d'une machine de pulvérisation appropriée. Lors de l'utilisation de pompes haute pression avec des buses spéciales, la charge de poussière et le rebond peuvent être réduits au minimum. Les défauts sont d'abord reprofilés. Appliquer ensuite l'épaisseur de couche désirée. Les joints du support doivent absolument être repris et formés. |
| Traitement ultérieur: | Lors de conditions atmosphériques défavorables, protéger le mortier frais par des mesures adéquates (ombrager, humidifier, protéger contre la pluie battante et contre les influences du gel etc.). |
| Stockage: | Stocker sur des rayonnages en bois, au sec. Peut être stocké pendant au moins 6 mois. Le comportement de prise peut changer après le dépassement de la durée de stockage minimale. |
| Autres indications: |  |
| Remarques particulières: | Ne pas utiliser le matériau d'anciens emballages entamés et ne pas le mélanger à du matériau frais. Lors des phases de mise en œuvre et de séchage, la température ambiante et celle du support ne doivent pas être inférieures à +5 °C. Chaque système de protection de surface certifié et homologué selon EN 1504-2 peut être posé sur tous les mortiers de mise en état CreteoRepair (R2, R3, R4). Creteo®Repair CC 198 SM fait partie de la liste de l'Office de génie civil des Grisons. |
| Dispositions générales: | Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle avec Fixit AG ni aucune obligation secondaire incombant à Fixit AG. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent. |