


Plniva

Oblast použití: Obsah CaCO₃ + MgCO₃: min. 75,0 % Vlhkost: max. 1,0 % Druh č. 4 Zbytek na síť – 1,0 mm: max. 2,0 % – 0,5 mm: max. 10,0 % Druh č. 6 Zbytek na síť – 0,5 mm: max. 0,2 % – 0,2 mm: max. 10,0 % ČSN 72 1217 ČSN 72 1220

Technická data		
Číslo výrobku	23120	23123
Způsob balení		
Množství na balení	1.000 kg/Bal.	

Balení: Volně ložené

Všeobecné informace: Tento list nahrazuje všechna předchozí vydání. A jen tato verze je platná. Informace uvedené v tomto technickém listu představují současný stav našich znalostí a praktických zkušeností. Informace byla poskytnuta s maximální snahou o korektnost. HASIT s.r.o. však nenese odpovědnost za její správnost a úplnost a současně nenese odpovědnost za rozhodnutí uživatele. Informace sama o sobě tak nevytváří jakýkoli právní závazek nebo jakékoliv jiné doplňkové povinnosti. Zákazník je povinen zkontrolovat výrobek a nezávisle posoudit jeho vhodnost pro zamýšlené použití. Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita. Služba našeho technického poradenství je k dispozici pro dotazy týkající se použití, zpracování a prezentaci našich výrobků. Náš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce.