



RÖFIX PE 319 OUT SIDE

Peinture à l'eau acrylique pour façades

Avis juridiques et techniques:

Pour la mise en œuvre de nos produits il faut respecter les informations mentionnées dans les fiches techniques. On recommande de considérer les normes générales et spécifiques de chaque pays (UNI, ÖNORM, SIA, etc.) ainsi que les indications des Associations Professionnelles Nationales.

Domaines d'application:

Peinture de haute qualité pour surfaces de façades enduites et de systèmes d'isolation thermique. Finition pour façades à base de précieux polymères acrylates avec caractéristiques d'excellente stabilité de couleur et résistance au farinage.

Pour l'utilisation en conditions extrêmement exposées (manque de toitures, exposition directe aux intempéries, etc.).

Additivé avec un film protecteur de haute valeur.

Propriétés:

- Haut pouvoir de recouvrement
- Élastique, flexible
- stabilité de la couleur
- résistance au farinage
- E.S. (sans solvants)

Mise en œuvre:

Données techniques					
SAP-Art. Nr.:	2000151522				
NAV-Art. Nr.:	132201	132202	132203	132204	132205
Info produit	Ex RÖFIX Peinture à l'eau acrylique pour extérieurs				
Type d'emballage					
Unités par emballage	24 unité/pal	24 unité/pal	24 unité/pal	24 unité/pal	24 unité/pal
Quantité par unité	15 l/unité				
Teinte	Blanc	teinté	teinté	teinté	teinté
Consommation	env. 0,15 l/m ² /main				
Rendement	40 kg/m ²				
Densité	env. 1,47 kg/l				
Valeur sd	< 1 m				
Valeur pH	env. 8,5				
Cat. COV	C				
Teneur COV	max. 1,7 g/l				
Absorption d'eau	< 0,07 kg/m ² xmin0,5				
Degré de brillance	Mat				
Informations relatives à l'emballage	En seau en matière synthétique recyclable.				
Température du support	5 - 25 °C				
Classe teinte		Classe teinte I	Classe teinte II	Classe teinte III	Classe teinte IV
SAP-Art. Nr.:	2000151571				
NAV-Art. Nr.:	132206	135888	135889	135890	135891
Info produit	Ex RÖFIX Peinture à l'eau acrylique pour extérieurs				
Type d'emballage					
Unités par emballage	24 unité/pal	64 unité/pal	64 unité/pal	64 unité/pal	64 unité/pal



RÖFIX PE 319 OUT SIDE

Peinture à l'eau acrylique pour façades

SAP-Art. Nr.:		2000151571			
Quantité par unité	15 l/unité	5 l/unité	5 l/unité	5 l/unité	5 l/unité
Teinte	teinté	Blanc	teinté	teinté	teinté
Consommation	env. 0,15 l/m ² /main				
Rendement		50 kg/m ²			
Densité	env. 1,47 kg/l				
Valeur sd	< 1 m				
Valeur pH	env. 8,5				
Cat. COV	C				
Teneur COV	max. 1,7 g/l				
Absorption d'eau	< 0,07 kg/m ² xmin0,5				
Degré de brillance	Mat				
Informations relatives à l'emballage	En seau en matière synthétique recyclable.				
Température du support	5 - 25 °C				
Classe teinte	Classe teinte V		Classe teinte I	Classe teinte II	Classe teinte III

SAP-Art. Nr.:					
NAV-Art. Nr.:	135892		135893		
Info produit	Ex RÖFIX Peinture à l'eau acrylique pour extérieurs				
Type d'emballage					
Unités par emballage	64 unité/pal				
Quantité par unité	5 l/unité				
Teinte	teinté				
Consommation	env. 0,15 l/m ² /main				
Rendement					
Densité	env. 1,47 kg/l				
Valeur sd	< 1 m				
Valeur pH	env. 8,5				
Cat. COV	C				
Teneur COV	max. 1,7 g/l				
Absorption d'eau	< 0,07 kg/m ² xmin0,5				
Degré de brillance	Mat				
Informations relatives à l'emballage	En seau en matière synthétique recyclable.				
Température du support	5 - 25 °C				
Classe teinte	Classe teinte IV		Classe teinte V		

Base du matériau:

- Pigments: oxyde de titane
- liant: polymère comprimé
- Additifs: réticulant, anti-mousse
- film protecteur: additivation résistante aux algues et aux champignons



RÖFIX PE 319 OUT SIDE

Peinture à l'eau acrylique pour façades

Conditions de mise en œuvre:

Pendant la mise en œuvre et le séchage la température ambiante et du support ne doit pas être au dessous de +5 °C. Le temps de séchage dépend des conditions ambiantes du chantier. Avec une humidité relative du 65 % et une température ambiante de +20 °C la surface est sèche et peut être peinte après 5 heures environ. Pour un séchage complet et pour pouvoir solliciter les environnements il faut attendre 3 jours environ.

Jusqu'au séchage complet protéger des agents atmosphériques extrêmes tels que par ex. froid, gel, chaleur, lumière directe du soleil, humidité, pluie, vent, courants d'air, etc.

Support:

Les supports doivent être propres, solide, sec, sans poussière, consistant et sans produits séparateurs ou salissures de tout genre.

Les supports très absorbants, farinants ou avec un degré d'absorption non uniforme doivent être prétraités avec des primaires appropriés.

Contrôle, évaluation et prétraitement du support conformément aux normes nationales en vigueur: DIN 18363, fiches techniques des peintures pour le bâtiment, ÖAP ou SMGV. En cas de supports de pose récente il faut respecter très soigneusement les temps de séchage/attente prescrits par le producteur du support aussi bien que ses indications et avertissements concernant ce produit.

Les supports doivent être résistant et doivent atteindre une valeur de résistance à l'essai de coupure/traction de 0 et 1 conformément à EN 2409.

Types de substrats:

Enduit appartenant au groupe des mortiers II et III: enduits à base de ciment et chaux/

ciment: Le prétraitement du support avec un primaire d'accrochage est recommandé expressément, cependant, en cas de supports de nouveau genre, normalement absorbants - par ex. enduits RÖFIX de récente application appartenant au groupe de mortiers ici décrit - on peut même l'éviter. Préparation du support avec RÖFIX PP 301 HYDRO LF Fixateur Hydrosol. PP 301 doit être dilué avec de l'eau par rapport au degré d'absorption du support. Couche de fond et finale avec le produit décrit dans présente la fiche technique.

Béton: Les surfaces en béton doivent être sèches, résistant et brossées. Les éventuels résidus de ciment doivent être enlevés mécaniquement. Pour enlever les traces d'huiles décoffrants, graisses, cires ou smog il faut utiliser un jet de vapeur. Les irrégularités de la surface, les petits trous ou les cavités de retrait peuvent être réparés avec des enduits de rebouchage RÖFIX.

Préparation du support avec RÖFIX PP 301 HYDRO LF Fixateur Hydrosol. PP 301 doit être dilué avec de l'eau par rapport au degré d'absorption du support. Couche de fond avec RÖFIX PP 315 BETONGRUND.

Peintures (vieilles) et enduits de finition consistants (vieux) à base de dispersion: Le prétraitement du support avec un primaire d'accrochage est recommandé expressément.

Préparation du support avec RÖFIX PP 301 HYDRO LF Fixateur Hydrosol. PP 301 doit être dilué avec de l'eau par rapport au degré d'absorption du support. Couche de fond et finale avec le produit décrit dans présente la fiche technique.

Matériaux de bois (bois plein, panneaux OSB, en masonite, etc.): Afin d'exclure des possibles phénomènes de jaunissement successifs les supports en bois doivent être isolés pour pouvoir éviter que les matériaux en bois (lignine) puissent affleurer à travers le revêtement. Préparation du support avec RÖFIX PP 307 ISO LF Peinture isolante. PP 307 doit être dilué avec de l'eau par rapport au degré d'absorption du support (le produit est prêt à l'emploi - en cas de supports très absorbants il faut ajouter au max. 30% d'eau). Couche de fond et finale avec le produit décrit dans présente la fiche technique.

Les supports mixtes, les petites surfaces qui viennent d'être enduites (par ex. retouches d'enduit, rebouchage de fissures ou de nouvelles traces de caves électriques, etc.):

Préparation du support avec RÖFIX PP 301 HYDRO LF Fixateur Hydrosol. PP 301 doit être dilué avec de l'eau par rapport au degré d'absorption du support. Couche de fond et finale avec le produit décrit dans présente la fiche technique. Attention en cas de supports sales ou vieux - Danger de jaunissement (il faut une isolation additionnelle du support). Options: Méthode ISO RÖFIX: prétraitement avec couche de fond RÖFIX PP 307 ISO LF (dilué max. au 10%) avec une seule couche. Après quoi une seule couche finale (si besoin couche intermédiaire et couche finale) avec le produit décrit dans la présente fiche technique.

Enduit du groupe mortier (chaux, chaux/ciment, ciment, plâtre, plâtre/chaux, anhydrite):

Les revêtements et les supports qui, malgré un approprié prétraitement avec RÖFIX PP 201 SILICA LF, PP 401 SILCO LF, PP 301 HYDRO LF o PP 307 ISO LF, gardent une consistance insuffisante (essai de coupure selon EN 2409) doivent être enlevés mécaniquement.



RÖFIX PE 319 OUT SIDE

Peinture à l'eau acrylique pour façades

Prétraitement du support:	Couvertures: les autres surfaces voisines tels que vitres, céramiques, aluminium, acier inox, fenêtres, bois, meubles, sols, etc. doivent être convenablement couvertes. Les projections fraîches de peinture doivent être enlevées avec un chiffon humide ou avec de l'eau fraîche. Pour les primaires imperméabilisants/fixateurs la quantité d'eau de dilution doit être réglée par rapport au degré d'absorption de l'enduit de fond. Les primaires fixateurs doivent être absorbés par le support - il ne doit pas y avoir des formations de couches brillantes ou films continus.
Préparation:	La couche de fond et intermédiaire peuvent être diluées avec de l'eau jusqu'à 10%. Diluer la couche finale avec max. 3% d'eau. Le produit peut être mis en oeuvre même en cas de dilution plus haute, dans ce cas cependant les valeurs indiquées dans la fiche technique (résistance à l'abrasion, pouvoir couvrant, résistance au farinage, degré de brillance, point de blanc, etc.) ne sont plus atteints.
Mise en œuvre:	Procéder à une application saturée, régulièrement couvrante au moyen d'un pinceau, rouleau ou brosse adéquats. La structure du revêtement consiste en un prétraitement du support (RÖFIX PRIMAIRES) et donc en le revêtement lui-même. La peinture finale est constituée par une couche de fond, moyenne et finale. rouleau 2x Appliquer de manière régulière à la machine avec un appareil gicleur adéquat. Dans le système à projection, avant l'application, la peinture doit être soigneusement mélangée et filtrée.
Avertissements:	Pour le revêtement de supports il faut respecter les normes et les règlements nationaux et européens, outre aux standards, aux règles, aux directives de mise en oeuvre en vigueur à niveau international et national, tels que par ex. ÖAP, SMGV ou fiches techniques peintures pour le bâtiment, etc. En cas d'éventuelles différences entre les différentes normes vous pouvez vous adresser à nous.
Avertissement relatif aux dangers:	Vous obtenez également les consignes de sécurité détaillées relatives à la sécurité séparément. Avant toute utilisation, veuillez lire ces fiches techniques relatives à la sécurité. Conserver loin de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement avec beaucoup d'eau. En cas de projection ne pas inhaler les vapeurs. Ne décharger pas dans l'eau, les égouts ou dans le terrain. Pour plus d'informations consulter la fiche de données de sécurité. Les récipients destinés au recyclage doivent être préalablement et complètement vidés. Déclaration („code du déchet“) en cas de recyclage conforme à la normative européenne sur les déchets spéciaux. Pour les mesures de secours voir la fiche de données de sécurité.
Consigne de mise en œuvre:	Dans le cas de surfaces continues, pour éviter les irrégularités, le revêtement doit être effectué dans une seule phase „frais sur frais“ ou „mouillé sur mouillé“. En cas de coloris foncés et intenses, <25% FR, nous renvoyons au système pour façades RÖFIX SycoTec. A ce propos, nous vous prions de bien vouloir contacter notre service de conseil technique.
Stockage:	Stocker au frais, mais à l'abri du gel et bien fermé. Période de conservation: min. 24 mois.
Déclaration:	



RÖFIX PE 319 OUT SIDE

Peinture à l'eau acrylique pour façades

Remarques générales:

Cette fiche technique remplace toutes les versions antérieures.

La version actuelle de nos fiches techniques est disponible sur notre site Web, ou peut être obtenue dans nos agences nationales.

Vous obtenez également les consignes de sécurité détaillées relatives à la sécurité séparément.

Avant toute utilisation, veuillez lire ces fiches techniques relatives à la sécurité.

Nos produits ainsi que toutes les matières premières qu'ils contiennent sont soumis à un contrôle continu, ce qui permet de garantir une qualité constante.

Les données techniques concernent les produits de base. La coloration peut comporter des différences dans les valeurs caractéristiques. Les valeurs mentionnées sont des valeurs moyennes. Compte tenu de l'emploi de matières premières naturelles les valeurs relatives à certaines fournitures peuvent présenter de légères différences. En cas d'enduction de supports qui ne sont pas mentionnés ici, il faut nous consulter préalablement. En cas de commandes successives, il peut y avoir des légères différences de teinte par rapport au nuancier, s'il est nécessaire on peut prévoir une surface-échantillon dans le chantier. Les données relatives aux temps ouvert et d'attente concernent les conditions de laboratoire (+20 °C/humidité relative 65 %) et peuvent donc changer selon les conditions dans le chantier.

Ces indications ont été élaborées avec soin et minutie, mais sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité, et nous déclinons à ce titre toute responsabilité pour les décisions prises par l'utilisateur ultérieurement. Nous vous prions en outre de bien vouloir consulter les fiches techniques des autres produits RÖFIX ici mentionnés.

En cas d'applications et supports non décrits dans cette documentation, il faut nous consulter préalablement.

Notre service de conseil technique est à votre disposition pour vos questions sur l'utilisation et la mise en œuvre, ainsi que pour la présentation de nos produits.