



# Fixit 285

## CalceClima® Fino


**Utilisation:** Fixit 285 est un crépi de finition, écologique, pour la construction de l'habitat biologique, sur des crépis de fond calcaires, bien rugueux, dans le domaine intérieur. Les supports doivent être propres, secs et porteurs et sont à humidifier avant l'application afin d'éviter le brûlage de l'enduit. Couche de fond idéale pour les peintures à la chaux ou aux silicates.

**Propriétés:**

- Applicable comme enduit d'égalisation et de finition
- Sans ciment et donc adapté aux personnes allergiques
- Irréprochable en matière d'habitat biologique
- Certifié A+

**Mise en œuvre:**



Données techniques	
N° d'art.	2000091279
Type d'emballage	
Unités par emballage	42 unité/pal
Quantité par unité	25 kg/unité
Granulométrie	0 - 0,8 mm
Adjonction d'eau	8,5 l/sac
Consommation	1,75 kg/m <sup>2</sup> /mm
Délai de mise en œuvre	90 - 120 min
Épaisseur de couche	1 - 4 mm
Masse volumique à sec	env. 1.100 kg/m <sup>3</sup>
Résistance à la compression (28 jours)	≥ 1,5 N/mm <sup>2</sup>
Résistance à la flexion (28 jours)	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
Conductivité thermique λ	env. 0,7 W/mK
Diffusion de la vapeur d'eau μ	8-12

**Composition:**

- Liants : chaux hydraulique naturelle, chaux aérienne
- Agrégats : sable concassé calcaire granulométrie 0-0,8 mm
- Additifs : agent de rétention d'eau, entraîneur d'air, épaississant

**Généralités:** Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec » et les informations de cette fiche technique.

**Mise en œuvre:** Mélanger Fixit 285 dans de l'eau propre, appliquer avec la truelle en 2 couches avec chaque fois au max. une double épaisseur du grain. La première couche sert de couche d'égalisation, la deuxième couche est appliquée comme couche structurelle et est appliquée frais sur frais.

**Traitement ultérieur:** Après la mise en œuvre, veiller à une aération suffisante des locaux. Une haute humidité de l'air dans les locaux empêche le durcissement.

**Stockage:** Stocker sur des rayonnages en bois, au sec. Peut être stocké pendant au moins 6 mois. Le comportement de prise peut changer après le dépassement de la durée de stockage minimale.

**Certificats:**





## Fixit 285

CalceClima® Fino

---

**Remarques particulières:** Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C et en dessus de +30 °C (air et support).  
Durant la mise en œuvre et le durcissement du matériau, protéger du gel durant au moins 3 jours.

---

**Dispositions générales:** Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.