



Fixit 532



Malta per ancoraggi e ripari valangari

Impiego: Fixit 532 è una malta per iniezione a presa rapida con proprietà tissotropiche è utilizzata per l'ancoraggio di chiodi da roccia, ancoraggi ad iniezione nella costruzione di gallerie e per il consolidamento di puntellazioni di scavi. Fixit 532 è caratterizzato da un'elevata resistenza iniziale, una buona resistenza al gelo, buona stabilità, facile lavorabilità e buona adesione ai sottofondi. La buona fluidità di Fixit 532 permette l'applicazione a lunghe distanze.

- Caratteristiche:**
- Omologazione UFAM
 - Resistente al gelo
 - Alta resistenza iniziale e finale
 - Resistente ai solfati
 - Può essere utilizzato nelle acque sotterranee
 - tissotropico
 - Miscela omogenea
 - Lavorazione facile

Lavorazione:



Dati tecnici		
Cod. art.	181011532	181022532
Stabilimento		Untervaz
Imballaggio		
Unità per bancale	30 unit/Pal.	
Quantità per unità	25 kg/cf.	1'000 kg/cf.
Granulometria	0 - 0,9 mm	
Aggiunta d'acqua	4,7 - 5,3 l/sacco	185 - 210 l/t
Resa	ca. 16 l/sacco	ca. 640 l/t
Tempo di lavorazione	≤ 30 min	
Resistenza alla compressione (7 d)	≥ 25 N/mm ²	
Resistenza alla compressione (28 d)	≥ 40 N/mm ²	
Resistenza all'RAA	Resistente all'RAA secondo SIA MB 2042, aggregato	

- Composizione:**
- Leganti: cemento (HS-CH-cemento)
 - inerti: sabbie di granulometria 0 - 0,9 mm
 - additivi: fluidificante, attrezzatura propria per iniezione

Generalità: Osservare le regole generali della costruzione e i dati in questa scheda tecnica. Fixit 532 soddisfa le linee guida dell'UFAM per la protezione delle valanghe. Istituto di analisi: EMPA

Lavorazione: Impastare Fixit 532 con acqua pulita per ca. 3 minuti con miscelatore o con una impastatrice a mescolatura forzata. Il prodotto impastato deve essere utilizzato entro 30 minuti.

Prescrizioni di sicurezza: Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Dettagli vedasi scheda di dati di sicurezza.

Stoccaggio: Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Osservazioni particolari: Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).



Fixit 532

Malta per ancoraggi e ripari valangari

Disposizioni generali:

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.