



SILIKAT-FASSADENFARBE 002

Silikatiniai fasadiniai dažai

Paskirtis: Paruošti naudojimui silikatiniai dažai – su mineraliniais priedais ir pigmentais, skystojo stiklo pagrindu. Pasižymi geru dengiamumu, dideliu atsparumu aplinkos poveikiui – teršalams, ultravioletiniams spinduliams. Dažai nesudaro palankios terpės bakterijoms bei grybeliui, yra didelio vandens garų pralaidumo, mechaninio atsparumo. Hidrofobiški dažai, skirti visiems mineraliniams pagrindams, vidaus ir išorės darbams. Ypač tinka naudoti senų pastatų apsaugai, konservavimui, remontui. Rekomenduojami pagrindai: nauji ir seni tinkai, betonai, natūralus akmuo, silikatiniai paviršiai.

- Savybės:**
- Ypač atsparūs biologiniam užteršimui
 - Ypač laidūs garams
 - Ypatingai susiriša su pagrindu - silikatizuoja
 - Netoksiški, be tirpiklių
 - Atsparūs šalčiui ir drėgmei
 - Gerai sukimbanti su pagrindu
 - Hidrofobiški
 - Atsparūs UV spinduliams

Naudojimas:



Techniniai duomenys:	
Prekės kodas	5907418001504
Pakuotės tipas	
Kiekis pakuotėje	15 l/vnt.
Vienetai paletėje	33 vnt./pal.
Spalva	Pigmentuojamas
Tankis	ca. 1,45 g/cm ³
Sąnaudos	ca. 0,225 l/m ²

- Sudėtis:**
- skystas kalio stiklas
 - Vandeninė akrilo polimero dispersija
 - Modifikuojantys priedai
 - Pigmentai

Pagrindo paruošimas: **Kalkinis - cementinis tinkas:**
Gipsinis tinkas:
Betonas, gelžbetonis:

Naudojimas: Prieš naudojant gerai išmaišyti ir patikrinti spalvos atitikimą užsakytajai. Norint išvengti atspalvio skirtumų, rekomenduojame naudoti tos pačios partijos dažus. Dažyti voleliu, teptuku ar purškimo būdu sausą, švarų pagrindą. Tarp atskirų dažų užnešimų išlaikyti mažiausiai 12-os valandų tarpą. Siekiant išvengti sujungimo siūlių susidarymo, derėtų dažomus plotus padengti vienu dažymu, taip vadinamu *šlapias ant šlapio* metodu. Po darbo įrankius išplauti vandeniu.

Naudojimo sąlygos: Naudokite temperatūroje nuo +5 °C iki +25 °C, ši temperatūra taikoma orui, pagrindui ir gaminiui. Džiūvimo laiką prailgina žema temperatūra, didelė oro drėgmė, pvz.: rudenišku oru pilno išdžiūvimo trukmė pailgėja iki 2–4 kartų.

Sandėliavimas: Iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos sandarioje pakuotėje ir temperatūroje nuo +5 °C iki +25 °C, atokiau nuo šilumos ir šalčio šaltinių.



SILIKAT-FASSADENFARBE 002

Silikatiniai fasadiniai dažai

Bendroji informacija:

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus.