



GRUNT KONTAKTOWY 307

Specjalistyczny środek gruntujący z kruszywem kwarcowym na podłoża o ograniczonej przyczepności (płyty OSB, stare płytki).

Parametry:

Wysoce przyczepny środek gruntujący na trudne podłoża takie jak płytki ceramiczne, płyty OSB, wiórowe, lamperie olejne. Dzięki zawartości kruszywa kwarcowego zwiększa przyczepność kolejnych nakładanych warstw takich jak kleje do płytek, wylewki, gładzi. Ogranicza i wyrównuje jego chłonność, nie zmniejszając paro przepuszczalności. Odporny na działanie związków alkalicznych. Wodo i mrozoodporny. Odporny na działanie związków alkalicznych

Właściwości:

- Wodoodporny
- Mrozoodporny
- Paroprzepuszczalny
- Bardzo wysoka przyczepność
- Zwiększa przyczepność tynków, kejąw i wylewek
- Reguluje chłonność podłoży
- Z kruszywem kwarcowym

Sposób użycia:



Dane techniczne

Art. nr.	36845
Rodzaj opakowania	
Ilość w opakowaniu	5 kg
Ilość na palecie	125 szt./pal.
Kolor	niebieski
Zużycie	ok. 0,25 kg/m ²
Czas schnięcia	ok 12 h
Czas wiązania	ok. 18 h
Wartość pH	ok. 7

Produkt zgodny z:

- Produkt nie jest wyrobem budowlanym i nie wymaga dokumentu odniesienia.

Skład:

- Kruszywo kwarcowe
- Dodatki uszlachetniające
- Pigmenty
- Woda
- Wodna dyspersja polimeru akrylowego

Przygotowanie podłoża:

Zanieczyszczenia podłoża smarami, olejami, środkami antyadhezyjnymi należy całkowicie zmyć wodą z dodatkiem detergentów. Powierzchnie spękań i zarysowane należy naprawić zaprawą 428. Zaprawy w naprawianych miejscach muszą być wyschnięte i dobrze związane. Powierzchnie nieprzewidziane do gruntowania, przed nanoszeniem środka gruntującego należy ostonić.

Rodzaje podłoża:

Betony, żelbetu: Stosować bezpośrednio
Stare płytki ceramiczne i lamperie olejne: Stosować bezpośrednio
Płyta gipsowo-kartonowa: Stosować bezpośrednio
Płyty OSB, wiórowe, pilśniowe: Stosować bezpośrednio

Przygotowanie produktu:

Produkt gotowy do stosowania. Nie rozrzedzać wodą i nie mieszać z innymi materiałami. Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość opakowania.



GRUNT KONTAKTOWY 307

Specjalistyczny środek gruntujący z kruszywem kwarcowym na podłoża o ograniczonej przyczepności (płyty OSB, stare płytki).

Sposób użycia:	Środek gruntujący nanosić wałkiem lub pędzlem. Przeciętny czas wysychania wynosi 12 godzin. W czasie nakładania i wysychania należy chronić przed opadami, nasłonecznieniem, wiatrem i mrozem. Ze względu na dużą zawartość kruszywa zaleca się w trakcie pracy przemieszać środek gruntujący. Duża wilgotność podłoża oraz niskie temperatury powietrza znacznie wydłużają czas schnięcia produktu.
Warunki wykonywania prac:	Stosować w temperaturach od +5 °C do +25 °C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Wszystkie podłoża muszą być nośne, zwarte, stabilne, równe i czyste. Podłoża muszą być oczyszczone z kurzu, smarów, środków antyadhezyjnych, resztek farb, pleśni, glonów, mchów itp., wolne od pęknięć i wykwitów solnych
Przechowywanie:	Do 12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętych opakowaniach i temperaturze od +5 °C do +25 °C, w miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Można przewozić dowolnymi środkami transportu, w temp. nie niższej niż +5 °C. Nie podlega przepisom ADR.
Wskazówki ogólne:	Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania. Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.