



Fixit 905

Mortier d'obturation Tiroplan®

Utilisation: Fixit 905 est un mortier léger malléable pour remplir/obturer/rhabiller simplement et rationnellement les niches, gaines électriques/sanitaires, percements dans les maçonneries de tous types. Il convient également au façonnage de voûtes, de colonnes et d'autres formes

Propriétés:

- Mortier thermo-isolant
- Haute solidité
- Faible retrait

Mise en œuvre:



Données techniques	
N° d'art.	2000013147
Type d'emballage	
Unités par emballage	30 unité/pal
Quantité par unité	env. 15 kg/unité
Adjonction d'eau	8 - 9 l/sac
Rendement	env. 50 l/sac
Délai de mise en œuvre	env. 15 min
Remarque quant au délai de mise en œuvre	À une température d'application env. +20 °C
Masse volumique à sec	env. 400 kg/m ³
Résistance à la compression (28 jours)	≥ 1,1 N/mm ²
Conductivité thermique λ	0,12 W/mK

Composition:

- Liants : chaux hydraulique, ciment
- Agrégats : Styropor, sable
- Additifs : agents de mortier léger

Généralités: Observer les règles générales de la construction, la norme SIA 266 « Construction en maçonnerie », y compris les recommandations en vigueur et les données de cette fiche technique.

Mise en œuvre: Gâcher Fixit 905 avec de l'eau propre avec un mélangeur pendant 1 - 2 minutes. Le support doit être propre, sec et porteur et ne doit pas être traité préalablement. Appliquer Fixit 905 à la truelle. Comme la prise commence très vite, appliquer le mortier immédiatement après l'avoir mélangé. Pour les travaux d'enduction de grande envergure, mettre en oeuvre avec une machine à crépir usuelle équipée d'un kit pour enduit thermo-isolant. Tirer Fixit 905 à la règle, toutefois sans riber ni lisser. Le mortier est sec 7 jours après l'application, et peut être recouvert d'enduits à base de plâtre, chaux ou ciment. Selon l'état actuel de la technique, les maçonneries mixtes doivent être munies d'une armature d'enduit.

Traitement ultérieur: Lors de conditions météorologiques extrêmes, prendre les précautions nécessaires pour protéger le mortier frais (ombrager, humidifier et protéger contre la pluie battante etc.).

Stockage: Stocker sur des rayonnages en bois, au sec. Peut être stocké pendant au moins 6 mois. Le comportement de prise peut changer après le dépassement de la durée de stockage minimale.



Fixit 905

Mortier d'obturation Tiroplan®

Remarques particulières: Ne pas mettre en oeuvre en dessous de +5 °C (air et support). L'épaisseur de la couche et le temps de la prise dépendent de la température. A partir d'env. +10 °C, une épaisseur de couche jusqu'à 20 cm peut être appliquée en une opération. En présence d'épaisseurs plus importantes, travailler en plusieurs couches. Lorsque Fixit 905 est mis en oeuvre avec la machine à crépir, la prise se fait rapidement, par conséquent les pauses de travail ne doivent pas dépasser 10 minutes au maximum. Vu le dosage exact des liants, utiliser tout le contenu d'un sac pour le mélange.

Dispositions générales: Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle avec Fixit AG ni aucune obligation secondaire incombant à Fixit AG. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.