



# Fixit 782 Compact

Pittura armata

<b>Impiego:</b>	<p>Pittura di rinforzo matt priva di solventi per la ristrutturazione di facciate. Specialmente per il ritocco di superfici intonacate con crepe sottili e ritiri fino a 0,1 mm. Universalmente applicabile su muratura e intonaco, adatto come prima mano per il risanamento dell'isolamento termico esterno intonacato, ma non su supporti legati alla calce o su mattoni in sabbia calcarea.</p> <p>Il sottofondo deve essere pulito, asciutto e portante. Le superfici sabbiose o che si sfarinano, sono da consolidare con Fixit con 491 fondo penetrante senza solvente o da rimuovere.</p>
<b>Caratteristiche:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lavorazione semplice</li><li>• Rinforzato con fibre</li><li>• Per fessure leggere e da ritiro fino a 0,1 mm</li><li>• Opaco grezzo</li><li>• Permeabile al vapore</li><li>• Basso assorbimento acqua</li><li>• Privo di solventi</li><li>• Con agente conservante</li></ul>
<b>Lavorazione:</b>	
<b>Composizione:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dispersione copolimerica</li><li>• Fibre di rinforzo</li><li>• Aggiunta di imbiancatura</li><li>• Materiali riempitivi minerali</li><li>• Pigmenti stabili alla luce e alle intemperie</li><li>• Additivi adatti</li></ul>
<b>Generalità:</b>	<p>Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, le norme SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco», SIA 257 «Opere da pittore e di tappezzeria», SIA 243 «Isolazione termica esterna intonacata» e le informazioni contenute in questa scheda tecnica.</p>
<b>Lavorazione:</b>	<p>Miscelare prima dell'utilizzo e preparare con acqua pulita nella consistenza adeguata per la messa in opera.</p> <p>Può essere diluito con max. 5 % di acqua pulita.</p> <p>Fixit 782 Compact è applicato a pennello o rullo.</p>
<b>Trattamento ulteriore:</b>	<p>In caso di condizioni meteorologiche estreme, prendere le necessarie precauzioni per proteggere lo strato di finitura fresco (ombreggiare, proteggere dalla pioggia battente, ecc.).</p>
<b>Stoccaggio:</b>	<p>Conservare all'asciutto, proteggere dall'umidità e raggi UV (sole, luce).</p> <p>Periodo di conservazione: min. 12 mesi.</p>
<b>Certificati:</b>	
<b>Ulteriori indicazioni:</b>	
<b>Osservazioni particolari:</b>	<p>Non utilizzare al di sotto di +5 °C fino a max +30 °C (aria e supporto).</p> <p>Non utilizzare in interni.</p> <p>Il tempo di attesa tra la prima e seconda mano è di 24 ore.</p> <p>Dopo l'applicazione pulire immediatamente gli attrezzi con acqua.</p>



## Fixit 782 Compact

Pittura armata

---

**Disposizioni generali:**

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.