

RÖFIX P50



18

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röhthis

ETAG 004 5.6.7.1

Plasă de armare

Plasă din fibră de sticlă pentru armarea suporturilor pe bază de ciment

Reacție la foc	NPD
Rezistența la rupere	> 34 N/mm
Conținut organic	17 ± 3
Conținut de cenușă	83 ± 3
Durabilitate după depozitare în leșie la temperatura camerei 28 de zile	În ambele direcții > 20N/mm, sau 50%