



Fixit 662


Konventioneller Grundputz 0–4 mm


Anwendung: Fixit 662 ist ein kalk-, zementgebundener, grober Grundputz und Stopfmörtel für den Innen- und Aussenbereich.
Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Naturstein und Beton geeignet. Auf Beton und Kalksandstein muss vorgängig Fixit 346 Quarzbrücke spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufgetragen werden.
Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

Eigenschaften:

- Effizienter und günstiger Grundputz für Umbau und Neubau
- Sehr gutes Stehvermögen, in einem Arbeitsgang verarbeitbar
- Als Stopf- und Grundputz anwendbar
- Maschinell verarbeitbar für wirtschaftliche Verputzarbeiten

Verarbeitung:



Technische Daten:	
Art.-Nr.	1166214
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	25 EH/Pal.
Menge pro Einheit	40 kg/EH
Wasserzugabe	6 - 7 l/Sack
Verbrauch	ca. 1,7 kg/m ² /mm
Verarbeitungszeit	90 - 120 min
Schichtdicke	innen mind. 10 mm, aussen mind. 15 mm
Trockenrohddichte	> 1'700 kg/m ³
Druckfestigkeit (28 d)	≥ 3 N/mm ²
Biegezugfestigkeit (28 d)	≥ 1 N/mm ²
E-Modul	< 5,5 kN/mm ²
Wasseraufnahme	> 2 kg/m ² nach 30 Minuten

Zusammensetzung:

- Bindemittel: Hydraulischer Kalk, Weisskalkhydrat, Zement
- Zuschlagstoffe: Brech- und Rundsande der Körnung 0–4 mm (Kalkstein- und Grubensand)
- Zusätze: Wasserrückhaltemittel, Luftporenbildner


Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Verarbeitung: Fixit 662 kann mit den üblichen Verputzmaschinen oder von Hand verarbeitet werden. Verlangt die Auftragsstärke einen mehrschichtigen Grundputz, sind die jeweils aufgetragenen Putzschichten vor dem Erhärten gut aufzurauen. Allfällige Sinterschichten sind zu entfernen.

Nachbehandlung: Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz der noch frischen Beschichtung erforderlich (Beschattung, Befeuchtung, Schlagregenschutz etc.).

Lagerung: Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 6 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.

Weitere Hinweise:





Fixit 662

Konventioneller Grundputz 0–4 mm

Besondere Hinweise: Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.
Bei Materialübergängen (z.B. Fensterstürze oder im Sockelbereich Beton/Mauerwerk) muss ein Fixit Trennflies montiert und ein Armanet-Drahtgitternetz in den Fixit 670 eingebettet oder ein Armierungsgittergewebe in den Grundputz eingelegt werden.

Allgemeine Bestimmungen: Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis mit oder eine Nebenverpflichtung durch die Fixit AG. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.