



## TREND SPEED 1000

Prísada urýchľujúca tuhnutie omietok a farieb

**Oblasť použitia:** Špeciálna prísada urýchľujúca tuhnutie pastovitých fasádnych omietok a farieb (akrylátových, silikónových, silikón-silikátových atď.).  
Umožňuje vykonávať práce na jeseň a v zime pri nízkych teplotách. Zabezpečí bezpečnú aplikáciu krycích omietok pri teplotách > 0 °C a zvýšenej vlhkosti až do 75 %.

**Vlastnosti:**

- Urýchľuje tuhnutie
- Jednoduché použitie
- Rýchla odolnosť voči nízkym teplotám

**Spracovanie:**



| Technické údaje    |   |
|--------------------|---|
| Číslo výrobku      | 37551   |
| Druh obalu         |   |
| Množstvo v balení  | 0,125 l   |
| Množstvo na palete | 96 Stk./Ktn.                                      |
| Farba              | Bezfarebný  |
| Čas tuhnutia       | cca 8 hod   |
| Pomer miešania     | 125 ml na 25 kg fasádnej omietky alebo 15 l farby |

**Materiálové zloženie:**

- Voda
- Modifikačné prísady

**Podmienky spracovania:** Používať pri teplotách od 0 °C do 25 °C, tieto teploty platia pre vzduch, podklad a produkt.

**Podklad:** Podklad by mal byť pripravený podľa pokynov pre výrobok, do ktorého sa pridáva nemrznúca prísada.

**Príprava výrobku:** Výrobok je pripravený na okamžité použitie.

**Spracovanie:** Prípravok otvorte a celý obsah vylejte do vedra fasádnej omietky (silikátová, silikónová, akrylová atď.) alebo farby (silikátová, silikónová alebo akrylová). Jedno balenie urýchľovača tuhnutia vystačí na 25 kg omietky alebo 15 litrov farby.  
Ak sa prostriedok používa do menších balení, je potrebné ho rozdeliť vo vhodných pomeroch.

**Pokyny k spracovaniu:** Počas aplikácie a schnutia náter chrániť pred dažďom, priamym slnečným žiarením, vetrom a mrazom.

**Skladovanie:** Maximálne 12 mesiacov od dátumu výroby, na suchom mieste v uzatvorenom nepoškodenom obale pri teplote od +5 °C do +25 °C, na mieste nedostupnom deťom, zabezpečeným pred priamym slnečným žiarením, vzdialeným od zdrojov tepla a otvoreného ohňa. Transportovať bežnými nákladnými vozidlami pri teplote vyššej ako +5 °C.

**Všeobecné informácie:** Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Informácie uvedené v tomto technickom liste predstavujú naše terajšie poznatky a praktické skúsenosti. Údaje samotné nepredstavujú žiadny právny vzťah alebo iné vedľajšie záväzky. V zásade nezbavujú zákazníka možnosti, aby výrobok samostatne skontroloval ohľadom jeho vhodnosti na zamýšľaný účel použitia. Naše produkty podliehajú rovnako ako všetky použité suroviny nepretržitej kontrole, čím je zaručená konštantná kvalita. V prípade potreby žiadajte našu technickú a poradenskú službu. Aktuálne technické listy nájdete na našej internetovej stránke.