



# RÖFIX 10

Urë lidhëse

**Udhëzime teknike dhe ligjore:**

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skemat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

**Fushat e përdorimit:**

Mjet lidhës (beton kontakt) pa mjete humbëse, për suva me përmbajtje gipsi mbi bazamente kritike, si p.sh. mbi betone të lëmuar.  
Shpërndahet si produkt i gatshëm RÖFIX 10 ose si koncentrat RÖFIX 10K. Për përmirsimin e ngjitjes të suvave mbi bazamente kritike, me aftësi thithëse jo të njëtrajtshme.  
Mos e përdorni për ambiente me rrjedhje të vazhdueshme, poshtë pllakave qeramike.

**Karakteristikat:**

- Ngjitje e mirë
- I gatshëm për aplikim
- I ngjyrosur në të kuqe

**Përpunimi:**

Të dhëna teknike	
SAP-Art. Nr.:	2000148681
NAV-Art. Nr.:	110002
Lloji i paketimit	
Njesi per palete	24 Nj./Pal
Sasi për njësi	25 kg/Nj.
Ngjyra	E kuqe
Kokrrizimi	0 - 1,2 mm
Konsumi	ca. 0,3 kg/m <sup>2</sup>
Konsumi i ujit	ca. 85 m <sup>2</sup> /Nj.
Udhëzime për përdorimin	Të dhënat mbi konsumin janë orientuese, ato varen shumë nga karakteristikat e bazamentit dhe nga teknika e aplikimit.
Konsumi i ujit	0 l/Nj.
Dëndësia	ca. 1,65 kg/l
Vlera e pH	ca. 8
Koha e tharjes	≥ 24 h
Temperatura e bazamentit	> 5 - < 30 °C

**Baza e materialit:**

- Mjete lidhëse me dispersion
- Rërë kuarci (e klasifikuar)
- Nuk përmban substana shpërbërëse organike
- organik

**Kushtet e punimit:**

Gjatë fazes së përpunimit dhe tharjes, ambienti përreth sikurse dhe temperatura e bazamentit nuk duhet ulet nën +5 °C dhe nuk duhet të ngrihet mbi +30 °C.  
Deri sa të arrihet tharja e plotë, mbrojeni nga ngrirja, tharja e shpejtë (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shiu.

**Bazamenti:**

Bazamenti duhet të jetë i thatë dhe i pastër, me aftësi mbajtëse si dhe pa papastërti si p.sh. pluhur, alga, blözë, kripra etj. .  
Lagështira e mbetur e bazamenteve prej betoni duhet të jetë nën 3,0 % (sipas sistemit matës CM).  
Pastrojoni nga lëndët ndarëse (dyll, vaj armature, etj).

**Bazamenti-Trajtimi paraprak:**

Ju rekomandojmë kontroll paraprak të fortësisë së sipërfaqes me anë të provës së gërvishtjes.



# ROFIX 10

Urë lidhëse

<b>Përgatitja:</b>	Koncentrati ROFIX 10: Përbajtjen e kovës përzejëni me kujdes me 6 litra ujë të pastër, dhe po në menyre të njëtrajtëshme dhe të bollshme, bëni shpërhapjen e tij mbi sipërfaqe. Përbajtjen e kovës përzejëni me kujdes, dhe po në menyre të njëtrajtëshme dhe të bollshme, bëni shpërhapjen e tij mbi sipërfaqe. Mos e holloni. Përzejëni vazhdimisht përbajtjen e kovës
<b>Përpunimi:</b>	Gjatë aplikimit me rul, furçë ose edhe me sprucues duhet të bëni kujdes, që shpërhapja të bëhet e njëtrajtshme dhe të krijohet një sipërfaqe e përshtatshme.
<b>Këshilla në rast reziku:</b>	Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.
<b>Këshilla për përpunimin:</b>	Koha e pritjes përpara aplikimit të llaçit mbushës, minimumi 24 orë. Koha e përpunimit: rreth 2 ore Pastrojini me kujdes veglat e punës pas përdorimit. Materialin i hapur më parë nuk duhet përdorur, gjithashtu mos e përzieri me materialin e ri.
<b>Magazinimi:</b>	Magazinojeni në vende të thata mundësisht mbi paleta druri. Koha e magazinimit min. 12 muaj.
<b>Këshilla të përgjithshme:</b>	Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme. Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në vetevete nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar. Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohet një cilësi e pandryshueshme. Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona. Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit ( <a href="http://www.roefix.com">www.roefix.com</a> ), ose mund të kërkohen edhe pranë filjaleve rajonale në vënd.