



Creteo®Gala CC 649 Groba

Fugirna malta za tlakovce

Pravne in tehnične informacije: Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Področja uporabe: Visokokakovostna, stabilna, preprosto vgradljiva fugirna malta z minimalnim krčenjem, odporna proti zmrzali in zimski soli, z dobrim bočnim oprijemom, primerna za strojno ali ročno vgradnjo. Uporablja se za fugiranje naravnega kamna, zaključkov z robniki ipd. Najmanjša predpisana širina fuge je vsaj 15 mm. Izdelku ni dovoljeno dodajanje granulata ali ostalih dodatkov na gradbišču.

Lastnosti materiala:

- Hidravlično strjevanje
- Nizka nagnjenost k „cvetenju“
- Odporno proti zmrzovanju in soli
- Enostavna obdelava
- Visoka vremenska obstojnost

Obdelava:



Tehnični podatki	
SAP šifra:	2000148314
Način pakiranja	
Enota na paleto	48 EN/p
Enota na paleto	25 kg/EN
Zrnavost	0 - 4 mm
Izkoristek/liter	pribl. 13,9 l/EN
Poraba	pribl. 1.810 kg/m ³
Potrebna količina vode	pribl. 4 l/EN
Čas obdelovanja	pribl. 60 min
Specifična gostota sveže malte (EN1015-6)	pribl. 2.100 kg/m ³
Tlačna trdnost (7 d)	≥ 20 MPa
Tlačna trdnost (28 d)	≥ 35 MPa
Natezna trdnost (28 d)	≥ 1 MPa
Razred ekspozicije	XF4
Konzistenčni razred	Togo
Širina fuge	15 - 100 mm
Certifikat o preiskusu	Zunanji nadzor izvaja akreditirana preizkuševalna ustanova. Interna kontrola proizvodnje se izvaja v laboratoriju v naših proizvodnih obratih in zagotavlja konstantno sestavo.
Odpornost na ogenj	A1
Vsebnost vode	0,16

Osnova materiala:

- Cement
- Tras
- Peščeni agregat, razvrščen po velikosti zrn
- Modificirano z umetnimi dodatki
- Dodatki za izboljšanje sprijemnih in obdelovalnih lastnosti.



Creteo®Gala CC 649 Groba

Fugirna malta za tlakovce

Pogoji pri izvedbi:	<p>Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C ali nad +30 °C.</p> <p>Premazi so prilagojeni za plemenite omete in ne ogrožajo pozitivne lastnosti paroprepustnosti ometa.</p> <p>Dokler se površina ne posuši do konca, jo je treba zaščititi pred zmrzaljo, izsušitvijo (neposredna izpostavljenost soncu) in pred dodatnim vlaženjem (dež).</p> <p>Premazi so prilagojeni za plemenite omete in ne ogrožajo pozitivne lastnosti paroprepustnosti ometa.</p>
Podlaga:	<p>Fuge, ki jih zapolnjujemo, morajo biti brez prahu ali nestabilnih delcev, pa tudi brez nečistoč (umazanija, mah ipd.).</p> <p>Fuge je treba pred fugiranjem dobro očistiti z zračnim ali vodnim curkom ali visokotlačnim čistilnikom ter jih predhodno namočiti.</p>
Priprava materiala:	<p>Izdelek zmešamo z določeno količino vode s pomočjo rotorskega vretena ali v prostopadnem mešalniku. Mešamo dokler ne dobimo homogene, tekoče mase brez grudic.</p> <p>Konsistenca mora biti trda/toga za pravilno obdelovanje.</p>
Obdelava:	<p>Fugiranje lahko izvedemo ročno ali strojno, pri čemer zapolnjujemo fuge vedno v smeri od zadaj naprej.</p> <p>Fuge moramo popolnoma zapolniti, ne smemo puščati votlih lukenj, pri čemer sproti odstranjujemo odvečno malto.</p> <p>Naknadna obdelava fug mora slediti v pravem trenutku (ki je odvisen od vremenskih razmer).</p> <p>Za naknadno čiščenje površine kamnov in fug uporabimo fugirno gobo.</p>
Opombe:	<p>Ni primerno za fugiranje tlakovcev v tekoči konsistenci.</p> <p>Za široke in globoke fuge uporabimo raje CreteoGala CC 646.</p> <p>Ni dovoljeno uporabljati materiala iz odprte stare embalaže in ni dovoljeno mešati starega materiala s svežim.</p>
Varnostna opozorila:	<p>Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!</p>
Skladiščenje:	<p>Hraniti na suhem, na lesenih paletah.</p> <p>Rok uporabe je najmanj 12 mesecev. V skladu z Uredbo 1907/2006/ES, Priloga XVII, pri +20 °C, 65 % rel. zračne vlage.</p>
Splošna opozorila:	<p>S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.</p> <p>Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe.</p> <p>Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost.</p> <p>Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevjo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba.</p> <p>Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.</p>