



Fixit 427


Malta combi Minopor® per esterno

Impiego: Malta collante per la posa ed il rivestimento, minerale bianca, per il sistema SITE con pannelli isolanti in beton cellulare
Il sottofondo deve essere pulito, asciutto e portante. Le superfici sabbiose o che si sfarinano, sono da consolidare con Fixit con 491 fondo penetrante senza solvente o da rimuovere.

Lavorazione:



Dati tecnici

Cod. art.	181011427
Imballaggio	
Unità per bancale	42 unit/Pal.
Quantità per unità	25 kg/cf.
Granulometria	1,2 mm
aggiunta d'acqua	ca. 7,5 l/sacco
Consumo per incollare	ca. 4 - 6,5 kg/m ²
Consumo del rivestimento	ca. 5 kg/m ²
Consumo	9-11,5 kg/m ²
Spessore	5 mm
Resistenza alla compressione (28 d)	≥ 3 N/mm ²
Tempo di essiccazione	ca. 7 giorni

Composizione:

- Leganti: cemento bianco, calce idrata
- Aggregati: sabbia calcarea spaccata di alta qualità, inerti minerali leggeri

Generalità:

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco», la norma SIA 243 «Isolazione termica esterna intonacata» e le informazioni contenute in questa scheda tecnica.

Lavorazione:

Miscelare la prima volta con un impastatore o un miscelatore continuo. Per attivare l'aderenza del collante, lasciar riposare la malta per almeno 10 minuti prima di miscelare nuovamente il prodotto.

Incollare

Applicare con strisce sui bordi dei pannelli e blocchi centrali. La superficie di contatto con il sottofondo deve essere di almeno pari al 70%. Spessore delle strisce circa 5 cm, altezza delle strisce circa 2 cm.

Rasatura

Applicare Fixit 427 con una cazzuola tipo R16 circa 2-3 giorni dopo l'incollaggio. Lo spessore finale dello strato deve essere di almeno 5 mm. La rete d'armatura a maglia stretta deve sovrapporsi di almeno 10 cm in corrispondenza dei giunti.

Il tempo di asciugatura è di 5-7 giorni (a seconda delle condizioni atmosferiche). L'intonaco di finitura può essere applicato con uno strato di fondo appropriato.

Trattamento ulteriore:

In caso di condizioni meteorologiche estreme si devono adottare delle idonee misure protettive (schermatura solare, umidificazione, protezione contro la pioggia battente, ecc.).

Stoccaggio:

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 12 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.



Fixit 427

Malta combi Minopor® per esterno

Osservazioni particolari: Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).
Dopo 2 giorni (a +15 °C e 50 % HR), il rivestimento è completamente indurito e parzialmente caricabile.
I valori di consumo riportati sono indicativi e dipendono dal supporto e dalla tecnica di applicazione.

Disposizioni generali: La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale con la Fixit AG o un obbligo accessorio da parte di quest'ultima. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.