



Multimortier 406

Mortier pour la réparation de fissures

Domaines d'application: Mortier minéral, renforcé par fibres et ouvert à la diffusion de vapeur d'eau pour la réparation des fissures, pour application intérieure et extérieure.
Mortier adhésif et d'enrobage pour Systèmes GreoTherm.
Souple et sans tension.
Peut être revêtu d'enduits de finition minéraux et organiques.

Propriétés:

- Mise en œuvre simple
- Rendement élevé
- Flexible
- Faible tension
- Temps ouvert long
- Applicable à la machine
- Fibres de renforcement
- Blanc naturel

Mise en œuvre:



Données techniques	
N° d'art.	2000577396
Type d'emballage	
Quantité par unité	25 kg/unité
Unités par emballage	40 unité/pal
Granulométrie	0 - 1,5 mm
Consommation	env. 1,5 kg/m ² /mm
Consommation armature	env. 6 - 9 kg/m ²
Épaisseur de couche	4 - 6 mm
Résistance à la compression	env. 4,1 N/mm ²
Résistance à la flexion	env. 0,18 N/mm ²
Masse volumique apparente humide	env. 1,5 kg/l
Résistance à la contrainte d'adhérence en traction (rupture en EPS)	env. 0,15 N/mm ²
Besoin en eau	env. 6 l/sac
Valeur μ	env. 10

Composition:

- Ciment portland
- Chaux hydratée
- Renforcement organique
- Matières de remplissage minérales (grain 0 – 1,5 mm)
- Additifs adaptés
- Fibres de renforcement
- Produit d'imperméabilisation


Remarque de consommation: Les valeurs indiquées pour la consommation sont des valeurs empiriques. Celles-ci peuvent varier en fonction du support, des conditions météorologiques et de la mise en œuvre.

Support: Le support doit être sec, propre, exempt de graisse et suffisamment solide.
Les anciennes couches de peinture et de crépi insuffisamment adhérentes ou farinantes doivent être enlevées ou brossées et solidifiées avec une couche de fond appropriée.
Demander conseil si le support est critique.



Multimortier 406

Mortier pour la réparation de fissures

Mise en œuvre:	<p>Avec un agitateur ou un mélangeur continu adapté, gâcher avec de l'eau propre et froide. Peut être mis en œuvre avec les agitateurs habituels.</p> <p>Transportable avec toutes les installations de convoyage habituelles.</p> <p>Mettre en œuvre le matériau gâché en l'espace de 90 minutes.</p> <p>Ne pas remuer ni diluer à l'eau du matériau consistant.</p> <p>Épaisseur de couche 4–6 mm.</p> <p>Avant d'appliquer une nouvelle couche de finition, il faut observer un temps de prise et de séchage suffisant.</p>
Conditions de mise en œuvre:	<p>La température de mise en œuvre et de séchage est de +5 °C au minimum et de +30 °C au maximum (air et support).</p> <p>Protéger la couche d'enduit fraîche de la pluie battante, de l'ensoleillement, des courants d'air et d'un séchage trop rapide.</p> <p>Par ailleurs, on appliquera les fiches techniques en vigueur de l'ASEPP ainsi que les normes SIA 242 «Crépissages et travaux de plâtrerie», 118/ 243 «Isolation thermique extérieure revêtue d'un enduit», de même que la norme 243 «Conditions générales pour une isolation thermique extérieure revêtue d'un enduit».</p>
Stockage:	<p>Conserver au sec et sur des palettes en bois.</p> <p>Peut être conservé pendant au moins 6 mois.</p>
Élimination:	<p>Réutiliser ou éliminer conformément aux dispositions légales locales et nationales.</p>
Particularités:	<p>Ne pas mélanger avec des additifs étrangers.</p>
Mesures de protection:	<p>Irritant pour les voies respiratoires et la peau.</p> <p>Un contact avec les yeux risque d'entraîner de graves lésions oculaires.</p> <p>Lors du gâchage et de la mise en œuvre, porter des lunettes de protection et des gants de protection.</p> <p>Pour des indications détaillées, observer la fiche de données de sécurité actuelle.</p>
Autres indications:	
Dispositions générales:	<p>Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle av ni aucune obligation secondaire incombant. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.</p>