



RÖFIX Belit Solido 12

Intonaco strutturale a base NHL - Romancement

Avvertenze legali e tecniche:

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Campi di applicazione:

Malta intonaco a elevate prestazioni meccaniche a base di calce idraulica naturale e sabbia calcarea pregiata macinata 0–3 mm. Resistenza alla compressione ≥ 12 N/mm². Per murature storiche nel restauro, particolarmente idoneo per i beni culturali e in bioedilizia. Ideale per spessori elevati.

Conforme sec. EN 998-1 e EN 998-2

Intonaco strutturale adatto per tutti i normali supporti, quali mattoni in laterizio, blocchi in cemento, in arenaria calcarea e simili, nonché calcestruzzo a superficie scabra.

Non adatta per murature con blocchi altamente porizzati.

Belit è la denominazione mineralogica del disilicato di calcio, della fase primaria di legante di tutte le calci idrauliche nonché dei prodotti RÖFIX Belit. Il legante, cotto a max. +1100 °C in forno a tino corrisponde allo storico roman cement, che attorno al 1900, è stato impiegato in molte parti d'Europa e degli USA - prima di essere sostituito dal cemento Portland - per i più svariati lavori su facciate, statue e monumenti.

Caratteristiche:

- Presa rapida
- per spessori elevati
- Ritiro ridotto

Lavorazione:



| Dati tecnici | | |
|--|--|--------------|
| SAP-Art. Nr.: | 2000694607 | 2000694609 |
| INFO | Solo IT | |
| Imballaggio | | |
| Unità per bancale | 54 unit/Pal. (IT) | |
| Quantità per unità | 25 kg/cf. | 1.000 kg/cf. |
| Colore | terracotta (marrone/braun) | |
| Granulometria | 0 - 3 mm | |
| Resa malta bagnata | ca. 16,5 l/cf. | |
| Consumo | ca. 1,5 kg/m ² /mm | |
| Resa | ca. 1,67 m ² /cm/cf. | |
| Indicazione di consumo | I dati di consumo sono orientativi e dipendono molto dalle caratteristiche del supporto e dalla tecnica di lavorazione. Quando si effettua la lavorazione per la prima volta e in caso di applicazione su grandi superfici si consiglia di realizzare preliminarmente delle superfici di prova. | |
| Fabbisogno d'acqua | ca. 4,5 l/cf. | |
| Spessore | ca. 30 mm | |
| Spessore min. | 30 mm | |
| Massa volumica - dopo essiccazione a 105 °C (EN 1015-10) | ca. 1.600 kg/m ³ | |
| Peso specifico malta fresca (EN 1015-6) | ca. 1.900 kg/m ³ | |
| Massa volumica apparente (B3345) | ca. 1.400 kg/m ³ | |



RÖFIX Belit Solido 12

Intonaco strutturale a base NHL - Romancement

| Dati tecnici | | |
|---|--|------------|
| SAP-Art. Nr.: | 2000694607 | 2000694609 |
| Permeabilità al vapore μ | 19 | |
| Conducibilità termica λ_{10} , dry (EN 1745:2002) | 0,82 W/mK (valore tabellare) per P=50% | |
| Conducibilità termica λ_{10} , dry (EN 1745:2002) | 0,89 W/mK (valore tabellare) per P=90% | |
| Valore pH | ca. 12,6 | |
| Calore specifico | ca. 1 kJ/kg K | |
| Resistenza alla compressione (28 d) | ≥ 10 N/mm ² (EN 1015-11) | |
| Resistenza alla flessione | $\geq 1,5$ N/mm ² | |
| Modulo elastico | ca. 8.600 N/mm ² | |
| Resistenza al taglio | 0,15 N/mm ² | |
| Assorbimento d'acqua | $\geq 0,4$ kg/m ² /24 h | |
| GM (EN 998-1) | GP | |
| GM (EN 998-1) | CS IV | |
| GM (EN 998-1) | W _c 0 | |
| GM (EN 998-2) | M 10 | |
| Max. spessore di strato | 60 mm | |
| Avvertenze relative all'imballo | In sacchi di carta antiumido. | |
| Temperatura del supporto | > 5 - < 30 °C | |
| Reazione al fuoco | A1 | |

- Materiale di base:**
- Calce idraulica naturale - NHL secondo EN 459-1
 - Sabbia calcarea pregiata macinata
 - Rinforzato con fibre
 - Additivi per migliorare la lavorazione
 - Esente da dispersioni plastiche

Condizioni di lavorazione: Durante la fase di lavorazione e di essiccazione, la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C e salire al di sopra di +30 °C. Durante l'applicazione e l'indurimento del materiale, ma comunque per almeno tre giorni, proteggere dal gelo. Durante l'applicazione e l'indurimento del materiale, ma comunque per almeno tre giorni, proteggere dal gelo.

Supporto: Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, non gelato, assorbente, piano, sufficientemente ruvido e consistente, nonché esente da efflorescenze e prodotti distaccanti come olio disarmante o simili. La verifica del supporto deve essere effettuata accuratamente. Le avvertenze di lavorazione valgono per murature realizzate a norma e presuppongono l'esecuzione di giunti chiusi. I giunti aperti e le cavità presenti nella muratura, vanno preventivamente sigillati con idoneo materiale.



RÖFIX Belit Solido 12

Intonaco strutturale a base NHL - Romancement

| | |
|--|---|
| Trattamento preliminare del supporto: | <p>Dopo aver esaminato e preparato il supporto per l'intonaco (chiusura delle fessure, delle fughe e delle parti mancanti), va previsto un idoneo pretrattamento, in relazione alle caratteristiche del supporto stesso.</p> <p>In caso di supporti disuniformemente assorbenti è necessario prevedere l'applicazione di una malta da rinzafo RÖFIX sull'intera superficie.</p> <p>In caso di superfici lisce in calcestruzzo, va preventivamente spruzzato come promotore di adesione RÖFIX 672 (tempo di asciugatura min. 3 giorni), o RÖFIX 12 (tempo di asciugatura min. 24 ore), oppure RÖFIX 55 (applicato fresco-su-fresco).</p> |
| Preparazione: | <p>In caso di lavorazione a mano, mescolare con agitatore meccanico o con betoniera, acqua pulita nella quantità prescritta e prodotto fino ad ottenere un impasto omogeneo.</p> <p>Il tempo di miscelazione deve essere di circa 2 - 3 minuti.</p> <p>Il materiale, una volta mescolato, deve essere sempre utilizzato, vale a dire che la malta residua non può mai essere riciclata aggiungendo materiale fresco. Il materiale conservato in contenitori aperti si altera in breve tempo a causa di processi di presa.</p> |
| Lavorazione: | <p>In caso di lavorazione a mano, il prodotto va applicato e lavorato con cazzuola.</p> <p>Il prodotto può essere lavorato con una macchina intonacatrice comunemente in commercio equipaggiata di polmone D4 argento oppure a mano.</p> |
| Avvertenze: | <p>Con una spatola in acciaio si ottiene un'applicazione più uniforme, anziché con una spatola in plastica.</p> |
| Considerazioni su pericoli: | <p>I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.</p> |
| Avvertenze di lavorazione: | <p>Lavorare la malta fresca entro un'ora.</p> <p>Durante la presa - in particolare in caso di impiego di apparecchi di riscaldamento - bisogna assicurare buone condizioni per l'asciugatura e l'indurimento (ad es. mediante creazione di correnti d'aria). Il riscaldamento diretto dell'intonaco potrebbe provocare problemi.</p> <p>Il materiale rimasto in contenitori aperti non va più utilizzato e nemmeno mescolato con materiale fresco.</p> <p>In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli (caldo eccessivo, forte vento) o di supporto fortemente assorbente dopo l'applicazione inumidire la superficie con acqua.</p> |
| Stoccaggio: | <p>Conservare in luogo fresco e asciutto, possibilmente su bancali di legno.</p> <p>Può essere conservato per almeno 6 mesi.</p> |
| Avvertenze generali: | <p>La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.</p> <p>Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze.</p> <p>I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto.</p> <p>I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante.</p> <p>I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere.</p> <p>Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici.</p> <p>I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.</p> |