



## RÖFIX RenEtics®

Lahki osnovni omet na osnovi naravnega hidravličnega apna (NHL)/specialnega cementa

<b>Pravne in tehnične informacije:</b>	Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.
<b>Področja uporabe:</b>	Mineralni lahki osnovni omet, deluje kot kapilarna zapora, ima dober oprijem in se hitro strdi, na osnovi NHL5, za premazovanje v RÖFIX RenEtics TIS debeloslojnem sanacijskem sistemu. Na TIS: minimalna debelina nanosa: 15 mm, maksimalna debelina nanosa: 25 mm.
<b>Lastnosti materiala:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zelo izboljša oprijem</li><li>• Paroprepustno</li><li>• Nizek modul elastičnosti</li><li>• enostavna in lahka obdelava</li><li>• Hitrovezoča malta</li><li>• ekološko priporočljiv izdelek</li></ul>
<b>Obdelava:</b>	
<b>Osnova materiala:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Naravno hidravlično apno – NHL 5 po EN 459-1</li><li>• Specijalni cement</li><li>• Visokoizolativni mineralni lahki dodatek na silikatni osnovi</li><li>• Visokokakovosten apnenčasti lomljenec</li></ul>
<b>Pogoji pri izvedbi:</b>	Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C ali nad +30 °C. Dokler se površina ne posuši do konca, jo je treba zaščititi pred zmrzaljo, izsušitvijo (neposredna izpostavljenost soncu, vetru) in pred dodatnim vlaženjem (dež). Obvezno uporabljati zaščitno mrežo za gradbene odre itd.
<b>Podlaga:</b>	Podlaga mora biti suha, nosilna in brez nečistoč, kot so prah, umazanija, alge, »cvetenje« ipd. Zahteva mehansko sidrano nosilno ploščo za omet.
<b>Obdelava:</b>	Potreben čas sušenja pred naslednjim premazom znaša 1 teden/cm debeline ometa.
<b>Opombe:</b>	Gradbene elemente in stavbno pohoštvo (okna, okenski okvirji, vrata) moramo pred izvedbo zaščititi pred umazanijo oziroma poškodbami.
<b>Varnostna opozorila:</b>	Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!
<b>Navodilo za uporabo:</b>	Upoštevajte izvedbeno smernico RÖFIX RenEtics v zadnji izdaji. Svežo malto moramo porabiti v roku 20 minut. Ni dovoljeno uporabljati materiala iz odprte stare embalaže in ni dovoljeno mešati starega materiala s svežim.
<b>Skladiščenje:</b>	Hraniti na suhem, na lesenih paletah. Skladiščenje min. 4 mesece. V skladu z direktivo 1907/2006 / ES, priloga XVII do 20°C, 65% vol.
<b>Splošna opozorila:</b>	S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitev naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani <a href="http://www.roefix.si">www.roefix.si</a> , lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.