



# ENDUIT SILICONE PROTECT 031

Enduit de nanosilicone

**Domaines d'application:** Masse à enduire, colorée et prête à l'usage, à base de résine silicone nanoparticule. Pour effectuer des mortiers pour enduits à couche fine à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Elle fait partie des systèmes d'isolation TURBO-SO PROTECT et TURBO-WSO PROTECT de la marque KREISEL.

Le plâtre avec une structure jusqu'à 2 mm convient également pour une application mécanique. Les plâtres à grain de 0,5 mm conviennent pour faire des imitations de briques et de planches avec des modèles de plâtre.

Après le séchage, il crée un mortier pour enduit, fort, résistant aux salissures biologiques, d'une couleur durable.

Après le séchage, il a des propriétés auto-nettoyantes, est résistant aux salissures biologiques et se caractérise par une forte durabilité.

- Propriétés:**
- Imperméable à l'eau
  - Résistant au gel
  - Perméable à la vapeur
  - Imperméable à l'eau
  - Large éventail de couleurs
  - Résistance aux UV
  - Propriétés autonettoyantes
  - Résistance aux salissures biologiques

**Mise en œuvre:**



Données techniques					
N° d'art.	22570	22571	22572	32483	32374
Type d'emballage					
Quantité par unité	25 kg				
Unités par emballage	33 pce/pal				
Teinte	blanc/teinté				
Structure du crépi	crépi à granulométrie grosse raclée	crépi à granulométrie grosse raclée	crépi à granulométrie grosse raclée	Structure de grain	Structure de grain
Granulométrie	0 - 1,5 mm	0 - 2 mm	0 - 3 mm	0 - 0,5 mm	0 - 1 mm
Consommation	1,2 kg/m <sup>2</sup>	2,4 kg/m <sup>2</sup>	3,7 kg/m <sup>2</sup>	env. 2 kg/m <sup>2</sup>	1,6 kg/m <sup>2</sup>
Délai de mise en œuvre	env. 20 min				
Temps de prise (À une température de +20 °C)	env. 48 heures				
Valeur sd	≤ 0,19 m				
Résistance du système aux coups	> 10 J				

N° d'art.	22567	22568	27022
Type d'emballage			
Quantité par unité	25 kg		
Unités par emballage	33 pce/pal		
Teinte	blanc/teinté		
Structure du crépi	Structure de grain		
Granulométrie	0 - 1,5 mm	0 - 2 mm	0 - 3 mm



## ENDUIT SILICONE PROTECT 031

Enduit de nanosilicone

N° d'art.	22567	22568	27022
Consommation	2,4 kg/m <sup>2</sup>	3,5 kg/m <sup>2</sup>	5 kg/m <sup>2</sup>
Délai de mise en œuvre	env. 20 min		
Temps de prise (À une température de +20 °C)	env. 48 heures		
Valeur sd	≤ 0,19 m		
Résistance du système aux coups	> 10 J		

**Le produit conforme à:** • Évaluations techniques européennes ETA 15/0576 et ETA 15/0575

**Base du matériau:**

- Dispersion du polymère de silicone nanoparticule
- Dispersion de polymères
- Matières de remplissage minérales
- Pigments, blanc de titane
- Additifs

**Support:** Au moins 24 heures avant l'application de l'enduit, appliquer l'apprêt TYNKOLIT-SO 332 sur chaque substrat.  
Éliminer les symptômes d'agression biologique.  
Les surfaces très absorbantes et poussiéreuses doivent être apprêtées avec GRUNTOLIT-W 301 ou EXPERT 6 avant d'appliquer l'apprêt TYNKOLIT.

**Types de substrats:** **Couche de renforcement dans un système d'isolation thermique:** Apprêter avec TYNKOOLIT-SO 332  
**Enduit de ciment-chaux:** Apprêter avec TYNKOOLIT-SO 332  
**Enduit plâtre:** Apprêter avec TYNKOOLIT-SO 332  
**Panneau de carton-plâtre:** Apprêter avec TYNKOOLIT-SO 332  
**Bétons, bétons armés:** Apprêter avec TYNKOOLIT-SO 332

**Préparation:** Produit prêt à appliquer. Ne pas diluer avec de l'eau, ne pas mélanger avec d'autres matériaux. Bien mélanger le contenu de l'emballage avant utilisation.  
Avant l'application, vérifier la conformité de la couleur avec la commande.

**Mise en œuvre:** Appliquer l'enduit à l'aide d'une taloche inox par couche d'une épaisseur d'un grain, enlever l'excédent avec la même taloche, ensuite façonner avec une taloche en plastique.  
Durant les travaux et le séchage, protéger du gel, des précipitations, de la température trop élevée et du vent de forte puissance.  
Il est recommandé d'utiliser des écrans de protection sur les échafaudages.  
Afin d'égaliser la couleur et la structure des enduits, il est recommandé, pendant leur application, d'éviter de vider entièrement le baquet avec le mortier pour enduits mais de le remplir lorsqu'il est déjà à moitié vide avec une masse venant d'un nouveau baquet et mélanger soigneusement les deux portions.

**Conditions de mise en œuvre:** Utiliser à une température entre +5 °C et +25 °C, lesdites températures concernent l'air, le subjectile et le produit. Tous les subjectiles doivent être porteurs, compacts, stables, plats et propres.  
Les subjectiles doivent être nettoyés de la poussière, des graisses, agents de séparation, déchets de colorant, moisissures, algues, mousses, etc. ainsi qu'exemptés de fractures et efflorescences de sel.



## ENDUIT SILICONE PROTECT 031

Enduit de nanosilicone

---

**Avvertissements:**

Il est nécessaire d'utiliser tout l'ensemble de produits faisant partie du système d'isolation thermique.

Sur une seule surface appliquer les enduits du même lot de production.

Niveler une surface donnée de manière constante, « humide sur humide » pour éviter les jointures visibles.

Il est recommandé d'appliquer sous les enduits colorés, notamment sous les enduits d'une structure d'aspect ribbé, un apprêt coloré approprié.

Les brouillards descendant, lorsque le revêtement n'est pas suffisamment séché, agissent comme une bruine tombante i peuvent causer des coulures et décolorations. Des couleurs intenses avec pouvoir réflecteur  $Y < 25\%$  devraient être utilisées sur de petites surfaces de façade. Leur utilisation sur toutes les surfaces provoque le vieillissement prématuré du revêtement en raison de la chauffe intense et de grandes contraintes thermiques.

Nettoyer les outils avec de l'eau pure, directement après le travail.

---

**Stockage:**

Jusqu'à 12 mois à partir de la date de fabrication dans les emballages hermétiquement fermés et à une température comprise entre +5 °C et +25 °C, à l'écart des sources de chaleur et de gel.

---

**Remarques générales:**

Cette carte remplace toutes les versions précédentes. Les informations contenues dans cette fiche technique reflètent notre savoir-faire actuel et notre expérience pratique. Ce ne sont que des informations générales et elles ne peuvent pas constituer la responsabilité du fabricant sur l'exécution des travaux ni sur le mode d'utilisation. Parce que des différences et des conditions spécifiques du mode d'exécution peuvent exister. Le produit doit être utilisé conformément au savoir-faire technique et aux règles de sécurité et d'hygiène au travail. Eviter tout contact avec la peau et protéger les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer-les abondamment avec de l'eau propre et consulter un médecin. Il est recommandé d'utiliser des gants, des lunettes et des vêtements de protection.