



HASIT Vápenný sanační systém 2

Vysoká vlhkost a vysoké zasolení

Oblast použití:


HASIT sanační vápenný omítkový systém 2 (CAL SOLAN® s románským vápnem) se používá při sanačních pracích s vysokým obsahem vlhkosti a solí. Vlhkost a sůl jsou největšími problémy pro soklové části našich budov.

S CAL SOLANEM® nabízí HASIT jednoduchý a účinný sanační omítkový systém, který lze použít pro nízkou i vysokou zátěž. Čistě přírodní bílý omítkový systém s románským vápnem CAL SOLAN® splňuje také požadavky památkově chráněných budov a zajišťuje odolné omítkové povrchy i na vysoce namáhaném zdivu.

Vlastnosti:

- Renovační systém při vysoké vlhkosti a vysokém zasolení
- Na bázi Románského vápna
- Od sklepa až po podkroví, venku i uvnitř, lze použít téměř na jakýkoli podklad a na různé konstrukce stěn.
- Vysoká kapacita pro ukládání solí
- Regulace vzdušné vlhkosti
- Vysoká odolnost vůči sulfátovým a chloridovým solím v tuhém stavu
- Zdravé bydlení díky přírodnímu vápnu
- Certifikováno WTA
- Použití na fasády i sokly v historickém kontextu, pro památkovou ochranu nebo zachování stávajících budov
- Bezpečné použití - silný výkon.

Zpracování:



Podmínky zpracování:

Během zpracování a schnutí nesmí teplota podkladu a okolí klesnout pod +5 °C a překročit +30 °C.

Jako ochranu před příliš rychlým vyschnutím (přímé sluneční záření, průvan) a před následnou vlhkostí a deštěm doporučujeme použití fasádních sítí.

Podklad:

Podklad je nutné posoudit a upravit v souladu s ČSN EN 13914-1(2).

Před provedením oprav musí být stav zdiva v dostatečné míře přezkoušen. Typ a rozsah závisí na daném objektu. Vždy se vyžaduje následující průzkum: # Stanovení příčiny vlhkosti # Stanovení ve vodě rozpustných destruktivních solí (sírany, chloridy, dusičnany) # Typ a stav zdiva, které má být omítno (vhodnost jako podklad). Provést zkoušku alkality.

Příprava podkladu:

Příprava podkladu musí být přizpůsobena podmínkám a požadavkům na daný podklad. Hrubě vyčnívající části malty nebo betonu odstraňte. Větší nerovnosti podkladu vyrovnejte vhodnou vyrovnávací omítkou. Zkontrolujte stávající omítky z hlediska pevnosti a dutin, stávající nátěry z hlediska únosnosti. Nenosné omítky a nátěry zcela odstraňte. V případě potřeby podklad opatřete základním nátěrem. Odstraňte filmotvorné uvolňovací prostředky (bednicí olej apod.). Křídující nebo pískující podklady je nutné odstranit nebo upravit hloubkovým základním nátěrem.



HASIT Vápenný sanační systém 2

Vysoká vlhkost a vysoké zasolení

Zpracování:

Homogeně namíchaný materiál naneste zednickou lžící a latí stáhněte do roviny. Při vysoce extrémním zasažení stěny škodlivými solemi doporučujeme aplikovat tzv. obětovanou omítku, která se po své destrukci solemi a vlhkostí odstraní z celé plochy. Následně se nově aplikuje omítkový sanační systém. Solemi zasaženou a odstraněnou obětovanou omítku ihned odvést z dosahu objektu. V důsledku tohoto se většina solí odstraní ze stěn a zvyšuje se tak životnost a účinnost sanačního systému.

Při strojním zpracování nanášení všemi běžnými omítacími stroji.

Při zpracování sanačních nebo tepelně izolačních omítek musí být použita v omítacím stroji vhodná mísící hřídel, šnek s pouzdrům a domíchávač.

Nanesená vrstva omítky se poté rovnoměrně stáhne pomocí latě do roviny. Obvyklá doba schnutí 1 mm/den není pro sanační omítky vhodná z důvodu nástupu hydrofobizace. Proto doporučujeme následnou vrstvu nanášet po 2 nejpozději po 3 dnech. Nesmíchávejte s jinými materiály.

Čerstvou maltu zpracovat do 2 hod od namíchání.

Maximální tloušťka sanační omítky je 40 mm v jedné vrstvě. Větší tloušťky vrstev je možné dosáhnout při aplikaci ve více vrstvách. U velmi silných vrstev nebo v případě velmi vysokého zatížení vlhkostí a solí doporučujeme předchozí vyrovnání podkladu omítkou HASIT CALSOLAN® POR.

Při práci ve více vrstvách je třeba předchozí vrstvu celoplošně zdrsnit mřížovou škrabkou nebo vodorovně zdrsnit hrubým rýžovým koštětem, aby byla zajištěna optimální přilnavost následné sanační omítky.

Po zaschnutí podkladní omítky odstraňte případnou zaschlou sůl (např. kartáčem, poté také očistěte podlahu).

Bezpečnostní pokyny:

Podrobné bezpečnostní informace naleznete v samostatném bezpečnostním listě. Před použitím nutno důkladně pročíst.

Všeobecné informace:

Tento list nahrazuje všechna předchozí vydání. A jen tato verze je platná.

Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem s používáním.

Informace byla poskytnuta s maximální snahou o korektnost. HASIT s.r.o. však nenese odpovědnost za její správnost a úplnost a současně nenese odpovědnost za rozhodnutí uživatele.

Informace sama o sobě tak nevytváří jakýkoli právní závazek nebo jakékoliv jiné doplňkové povinnosti.

Zákazník je povinen zkontrolovat výrobek a nezávisle posoudit jeho vhodnost pro zamýšlené použití.

Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita.

V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Náš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce.

SKLADBA SYSTÉMU


Sanační systém RS 2



Sanační systém RS 2

- 1 HASIT CALSOL®
- 2 HASIT CALSOLAN® POR
- 3 HASIT CALSOLAN® TOP
- 4 HASIT PE 228 SILICATE SOL

OBLAST POUŽITÍ SANAČNÍCH SYSTÉMŮ HASIT RS 2 / VLHKOST A OBSAH SOLI PODLE WTA

Funkce	
WTA Sanační systém	RS 2
Zatížení vlhkostí	Vysoké
Zatížení solemi	Vysoké
Prokřemenění, zpevnění, úprava podkladu	HASIT CALSOLAN® POR (Sanační omítka 20–40 mm)
Podklad & vyrovnání vlhkosti	HASIT CALSOLAN® TOP (Sanační omítka 20–40 mm)
Sanační omítka & regulace vlhkosti	HASIT CALSOLAN® TOP (Sanační omítka 20–40 mm)
Sokl & izolace omítky	HASIT OPTIFLEX 2K
Ochrana plochy & design	HASIT PE 228 SILICATE SOL