



RÖFIX PI 305 POLITOP

Notranja barva za stene in strope


Pravne in tehnične informacije: Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Področja uporabe: Mat notranja barva za stene in strope na disperzijski osnovi, dobro pokrivna in nizkoemisijska (L.F.).
Uporabna za stanovanjske in poslovne prostore.
Idealna rešitev za standardne potrebe v srednjem in nižjem zahtevnostnem razredu.
Razred abrazije 3 in kontrastno razmerje (pokrivna moč) razreda 2 po EN 13300.
Ni primerno za površine, izpostavljene mehanskim obremenitvam.

Lastnosti materiala:

- Dobra pokrivnost
- Enostavno nanašanje (v plastični obliki)
- skoraj brez emisij in brez topil
- Šibak vonj
- Obstojen na pranje

Obdelava:



Tehnični podatki		
SAP šifra:	2000152044	2000569344
NAV-Art. Nr.:	142755	142758
Način pakiranja		
Enota na paleto	24 EN/p	64 EN/p
Enota na paleto	15 l/EN	5 l/EN
Barva	bela	
Poraba	pribl. 0,15 l/m ² /prem.	
Gostota	pribl. 1,5 kg/l	
pH-vrednost	pribl. 8	
VOC kategorija	A	
Vsebnost VOC	max. 1 g/l	
Kontrastno razmerje	Razred 2	
Obstojnost na mokro abrazijo	Razred 3 (EN 13300), „pralno obstojen“ (DIN 53778)	
Stopnja sijajnosti	mat, brez leska	
Pakiranje	V reciklažnih plastičnih vedrih.	
Temperatura podlage	> 5 - < 25 °C	

Osnova materiala:

- Disperzijsko vezivo
- Aditivi: zamreževalo, sredstvo proti penjenju
- Polnila (mineralna)

Pogoji pri izvedbi: Med fazo obdelave in sušenja temperatura okolice ali podlage ne sme pasti pod +5 °C. Čas sušenja je odvisen od okoljskih razmer. Pri relativni vlažnosti 65 % in temperaturi okolice +20 °C je površina suha in barvna po približno 5 urah. Popolno sušenje in prožnost po približno 3 dneh.



RÖFIX PI 305 POLITOP

Notranja barva za stene in strop

Podlaga:	<p>Podlaga mora biti čista, trdna, suha, brez prahu, nosilna in brez cvetenja, ločilnih sredstev in nečistoč vseh vrst.</p> <p>Preiskušanje podlage, vrednotenje podlage in obdelava podlage izvajati v skladu z veljavnimi nacionalnimi standardi: DIN 18363, tehničnim listom, smernicami ÖAP oz. SMGV. Pri novozgrajenih podlagah je potrebno upoštevati tehnične podatke in navodila proizvajalca glede časa sušenja in mirovanja uporabljenih materialov.</p> <p>Podlage morajo biti nosilne. Pri mrežnem testu morajo biti doseženi vrednosti 0 in 1 (po EN2409).</p>
Priprava podlage:	<p>Beton: Na gladke in ravne podlage Temeljni in zaključni premaz z izdelkom opisanim v tem tehničnem listu. Neustrezen Na gladke in ravne podlage</p> <p>Nosilne (stare) barve in (stari) premazi na disperzijski osnovi: Na srednjeslojne sisteme (Unistar)</p> <p>Nosilni (stari) premazi in (stari) sloji na silikatni osnovi: Na kontaktni premaz (R57)</p> <p>Mešane podlage, manjše površine z obnovljenim ometom (npr. popravki na ometu, zapolnjene razpoke, ometane in izravnane površine, nove elektronapeljave ipd.): Na kontaktni premaz (R57)</p> <p>Mavčno-kartonske plošče: Na srednjeslojne sisteme (Unistar)</p> <p>Mavčno-kartonske plošče:</p>
Priprava podlage:	<p>Sveže barvne madeže lahko odstranimo z vlažno krpo ali s čisto vodo.</p> <p>Luščeče se in razpokane stare barve moramo mehansko odstraniti.</p> <p>Manjše poškodbe in luknje: Pred grundiranjem in temeljnim premazom izravnati z ustrežno RÖFIX izravnalno maso.</p>
Priprava materiala:	<p>Prednamaze in utrjevalce podlage redčimo glede na lastnost vpijanja podlage. Ne sme priti do pojava svetlečih in gladkih plasti.</p> <p>Izdelek je uporaben tudi pri večjem razrečenju, vendar ne dosega izgleda in vrednosti v tehničnem listu (odpornost na obrabo, pokrivnost, odpornost proti brisanju, lesk, belina,...).</p>
Obdelava:	<p>Nanesemo obilno, enakomerno pokrivno z ustreznim čopičem, valjčkom ali krtačo.</p> <p>Struktura prevleke je sestavljena iz predobdelave podlage (RÖFIX PRIMER) in premaza. Dejanski premaz (barva) je sestavljen iz temeljnega premaza, morda vmesnega in zgornjega premaza.</p> <p>Valjček 2x</p> <p>Strojno nanašanje enakomerno izvedemo z ustrežno brizgalno napravo.</p> <p>Pri nanašanju z brizganjem barvo pred nanašanjem dobro premešamo in presejemo.</p>
Opombe:	<p>Upoštevati evropske standarde in regulativo, mednarodne in nacionalne veljavne standarde, smernice za obdelavo (ÖAP, SMGV), tehnične liste. Za morebitna odstopanja kontaktirati tehnično-svetovalno službo.</p>
Varnostna opozorila:	<p>Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!</p>
Navodilo za uporabo:	<p>Celotna stena se premaže naenkrat v eni roki „sveže na sveže“ oziroma „vlažno na vlažno“, da se izognemo vidnim stikom.</p>
Skladiščenje:	<p>Skladiščiti na hladnem, dobro zaprto, zaščiteno pred zmrzaljo.</p> <p>Rok uporabe najmanj 24 mesecev.</p>
Izjava:	



RÖFIX PI 305 POLITOP

Notranja barva za stene in strop

Splošna opozorila:

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.

Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!

Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost.

Tehnične vrednosti se nanašajo na osnovne produkte. S toniranjem ali obarvanjem so možna odstopanja od tehničnih podatkov. Pri tehničnih podatkih gre za povprečne vrednosti. Zaradi naravnega izvora surovin lahko pride znotraj pošiljke do rahlih odstopanj od teh vrednosti. Pri barvanju površin, ki niso navedene v tem tehničnem listu, kontaktirajte našo tehnično svetovalno službo. Barvni toni pri dodatnem naročilu kot tudi glede na barvno karto lahko rahlo odstopajo. Podatki za čase sušenja se nanašajo na laboratorijske pogoje (+20 °C/65 % rV) in so glede na vremenske razmere na gradbišču različni od navedenih.

Produkti RÖFIX kot tudi vse vsebovane snovi so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kvaliteta. Veljajo tudi tehnični listi za RÖFIX proizvode, ki so omenjeni v tem tehničnem listu.

Za vprašanja povezana z uporabo in obdelavo naših produktov vam je na voljo naša tehnično svetovalna služba.

Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba.