



Creteo® Shot CC 575 J2

SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4


Pravne i tehničke napomene: Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Područja primene: Brzostvrdnjavajući beton na mineralnoj bazi sa ubrzanim vezanjem namenjen ugradnji postupkom pneumatskog suvog špricanja. Za konstrukcijsku i nekonstrukcijsku upotrebu betona (horizontalnu, vertikalnu i plafonsku) kao npr. za osiguravanje građevinskih jama, klizišta, padina, kosina i sl. Moguća upotreba kod izgradnje tunela. Specijalni dodaci smeju se dodavati samo uz odobrenje proizvođača.

Karakteristike:

- Dobro prianjanje
- Nezatno odbijanje

Ugradnja:



| Tehnički podaci | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------------|
| SAP šifra: | 2000152043 | 2000571523 | 2000154177 |
| NAV šifra: | | 142813 | 142745 |
| Vrsta pakovanja | | | |
| Jedinica po paleti | 48 Jed./pal. | 36 Jed./pal. | |
| Količina u jednom pakovanju | 25 Kg/jed. | 40 Kg/jed. | 1.000 Kg/jed. |
| Granulacija | 0 - 4 mm | | |
| Izdašnost u litrama | oko 12 l/jed. | oko 18,4 l/jed. | oko 480 l/jed. |
| Potrošnja | oko 2.080 kg/m ³ | | oko 2.080 kg/m ³ |
| Izdašnost | | oko 18,4 l/jed. | |
| Potrebna količina vode | oko 2 l/jed. | | oko 80 l/jed. |
| Debljina sloja | > 2 - oko 10 cm | | |
| Napomena | po sloju | | |
| Specifična gustoća svežeg maltera (EN 1015-6) | oko 2.250 kg/m ³ | | |
| Nasipna gustoća | 1.750 kg/m ³ | | |
| Čvrstoća na pritisak (28 d) | ≥ 45 MPa | | |
| E - modul | 30 GPa | | |
| Razred ekspozicije | XC3, XF3, XA1 | | |
| Nadzor | Nadzor obavlja akreditovana firma. Interna kontrola proizvodnje provodi se u sopstvenim laboratorijama u svakoj fabrici i njome osiguravamo jednak sastav proizvoda. | | |
| Reakcija na požar | A1 | | |
| Prirast rane čvrstoće | J2 | | |
| Deo vode | 0,08 | | |

Sastav:

- Specijalno vezivo
- Visokovredni pesak
- Dodaci za poboljšanje obradivosti

Uslovi obrade: Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C. Potrebna je pažljiva nega prema propisanoj normi.



Creteo[®]Shot CC 575 J2

SpC 30/37/III/J2/XC3/XF3/XA1/GK4

| | |
|------------------------|--|
| Ugradnja: | <p>Kako bi se postigao monolitni, homogeni špricani beton potrebno je da debljina nanošenja bude četverostruko veća od najvećeg zrna.</p> <p>CreteoShot proizvode moguće je ugraditi standardnim mašinama za suvo špricanje. Homogenost nanosa sa neznatnim odbijanjem kao i optimalni kvalitet betona postit će se usklađenom mašinskom tehnikom (količina materijala, vazduha, pritiska, promer creva, udaljenost itd.) istomernim kružnim pokretima na podesnoj udaljenosti i pod određenim uglom prema zidu.</p> |
| Upozorenja: | <p>Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.</p> |
| Skladištenje: | <p>Skladištiti na suvom, na drvenim paletama.</p> <p>Rok upotrebe min. 3 meseca prema smernicama 1907/2006/EU dodatak XVII na +20 °C, 65 % r.v.z.</p> |
| Opšte napomene: | <p>Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeci.</p> <p>Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .</p> <p>RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.</p> <p>Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda.</p> <p>Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.</p> |