

HASIT RenoPutze

Innen wie Außen

Universell einsetzbar für Neubau, Umbau oder Sanierung. Mit den HASIT RenoPutzen ist die Gestaltung von modernen und historischen Oberflächen auf einfachstem Wege möglich.



HASIT 250 RENOPLUS

Renovier- und Ausgleichsputz

- Auftragsdicke 3-30 mm
- Zur Überarbeitung alter Putzoberflächen
- Zum Auffüllen von Fehlstellen
- Optimiertes Haftvermögen

➤ **Der universelle Renovier-Putz**

HASIT 252 RENODESIGN

Renovierstrukturputz

- Auftragsdicke 1, 2 oder 3 mm (dreifache Korngröße)
- Für modellierte Oberflächen
- Ideal zur Herstellung historischer Putzstrukturen
- Auch auf WDV-Fassaden geeignet

➤ **Der modellierbare Renovier-Oberputz**

HASIT 251 RENOSTAR

Renovierspachtel

- Auftragsdicke 1-10 mm
- Für feine Oberflächen
- Ideal zur Gewebe-Einbettung
- Zur Überarbeitung alter WDV-Fassaden

➤ **Die sichere Renovier-Spachtelmasse**

HASIT 254 RENOFINISH

Renovierglätte

- Auftragsdicke 1-2 mm
- Für glatte, hochwertige Oberflächen
- Ideal zur Glättung aller mineralischen Untergründe
- Schleifbar, universell beschichtbar

➤ **Die edle Renovier- und Flächenglätte**

In der Übersicht

HASIT 250 RENOPLUS

Renovierputz



Mineralischer, leicht hydrophobierter Renovier- und Ausgleichsputz der Mörtelgruppe P II (DIN V 18550) bzw. CS II (EN 998-1). Zum Überarbeiten und Ausgleichen tragfähiger Putzflächen (3–30 mm).

Art.-Nr.	EH/P	kg/EH	Körnung	Gebinde	Verbr./Ergiebigkeit
068069	42	25	0 - 1,0 mm	Sack	ca. 1,5 kg/m ² /mm

HASIT 251 RENOSTAR

Renovierspachtel



Mineralischer, hydrophobierter Renovierspachtel der Mörtelgruppe P II (DIN V 18550) bzw. CS II (EN 998-1). Zum Überarbeiten tragfähiger WDVS Beschichtungen (1–10 mm).

Art.-Nr.	EH/P	kg/EH	Körnung	Gebinde	Verbr./Ergiebigkeit
142777	42	25	0 - 0,5 mm	Sack	ca. 1,5 kg/m ² /mm

HASIT 252 RENODESIGN

Renovierstrukturputz



Weißer, mineralischer, faserarmer Oberputz der Mörtelgruppe P I (DIN V 18550) bzw. CS II (EN 998-1). Verschiedene Strukturen, z.B. Waschelputz möglich.

Art.-Nr.	EH/P	kg/EH	Körnung	Gebinde	Verbr./Ergiebigkeit
006495	42	30	0 - 1,0 mm	Sack	ca. 1,45 kg/m ² /mm
006494	42	30	0 - 2,0 mm	Sack	ca. 1,45 kg/m ² /mm
006496	42	30	0 - 3,0 mm	Sack	ca. 1,45 kg/m ² /mm

HASIT 254 RENOFINISH

Renovierglätte



Mineralischer, nicht hydrophobierter Renovierglätte der Mörtelgruppe P II (DIN V 18550) bzw. CS II (EN 998-1). Als Endbeschichtung überarbeiteter tragfähiger Putzflächen.

Art.-Nr.	EH/P	kg/EH	Körnung	Gebinde	Verbr./Ergiebigkeit
142778	42	25	0 - 0,1 mm	Sack	ca. 1,0 kg/m ² /mm