



## Fixit 385

Micro emulsione idrofobizzante

**Impiego:** Fixit 385, diluito con acqua pulita, è un agente idrofugo universale per sottofondi minerali e alcalini assorbenti, quali per esempio, la pietra naturale, sintetica, il beton e gli intonaci a base minerale. Come primer su intonaci e pitture contenenti dispersione, come rivestimenti in resina siliconica e calcestruzzo, e per la successiva impermeabilizzazione di stucchi leggeri e materiali da costruzione in argilla, cemento cellulare, fibrocemento e fibre minerali. Per idrofugare i fianchi di fessure e dei giunti. Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente.

**Caratteristiche:**

- Lavorazione facile
- Idrorepellente
- Impermeabilizzazione per calcestruzzo
- Anti-alghe
- Anti-funghi

**Lavorazione:**



Dati tecnici	
Cod. art.	181011385
Imballaggio	
Quantità per unità	1 l/cf.
aggiunta d'acqua	1 : 7 (concentrato : acqua)
Consumo	In base al grado di assorbimento
Tempo di lavorazione	max. 12 h

**Composizione:**

- Micro emulsione idrofuga alla resina di silicone
- Con solvente (7 % soggetti al COV)
- Aerosol

**Generalità:** Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera dei maestri pittori e gessatori, le raccomandazioni delle norme SIA 242 „Lavori di intonacatura e di costruzione a secco“ e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica

**Lavorazione:** Diluire con acqua pulita nel rapporto 1 : 7 (7 parti acqua) ed elaborare nello stesso giorno. Applicare o spruzzare a 2 o 3 riprese, fresco su fresco.

**Stoccaggio:** In secchi originali non aperti, protetto dal gelo, dal calore e dall'irraggiamento solare diretto, può essere conservato per 6 mesi.

**Osservazioni particolari:** Non utilizzare al di sotto di +5 °C (aria e supporto).  
Gli attrezzi vanno lavati con acqua accuratamente dopo l'uso.  
Attenzione: liquido infiammabile! Assicurare una buona aerazione. Infiammabilità a 25 °C  
**Proteggere pelle e occhi - indossare occhiali di protezione**

**Disposizioni generali:** La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale con la Fixit AG o un obbligo accessorio da parte di quest'ultima. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.