



Fixit 120

Gips-Grundputz

Anwendung: Fixit 120 ist ein Handputz für Wände und Decken im Trockenbereich. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Naturstein, Porenbeton und Beton geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton und schwach saugende Untergründe muss vorgängig die Fixit 341 Combi Quarzbrücke R+S aufgetragen werden.

Eigenschaften:

- Handputz
- Wände und Decken

Verarbeitung:



Technische Daten:	
Art.-Nr.	2000956826
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	35 EH/Pal.
Menge pro Einheit	30 kg/EH
Wasserzugabe	9,5 - 11 l/Sack
Verbrauch	ca. 1,2 kg/m ² /mm
Verarbeitungszeit	30 - 50 min
Schichtdicke	mind. 10 mm, auf Betondecken mind. 5 mm
Trockenrohdichte	ca. 1'250 kg/m ³
Druckfestigkeit (28 d)	≥ 2,5 N/mm ²
Biegezugfestigkeit (28 d)	≥ 1,5 N/mm ²

Zusammensetzung:

- Bindemittel: Gips, Kalkhydrat
- Zuschlagstoffe: Brechsande der Körnung 0–1 mm
- Zusätze: Wasserrückhaltemittel, Luftporenbildner, Abbinderegler

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmerverbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» und die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Verarbeitung: In sauberes Wasser einstreuen und mischen. Gipshaltige Putze sind einlagig auszuführen und auf trockene Untergründe zu applizieren, da sonst Ablösungen auftreten können.

Verarbeitungsbedingungen: Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.

Nachbehandlung: Gipsputze müssen rasch austrocknen können. Zur Vermeidung von Kondensat an der frischen Putzoberfläche, ist für eine gute Belüftung der Räume nach der Verarbeitung zu sorgen. Der Trocknungsprozess ist durch gezieltes regelmässig tägliches Stosslüften und Heizen zu unterstützen. Heizungen langsam steigend in Betrieb nehmen. Eine ungenügende Lüftung und Beheizung der Räume führt bei Gipsprodukten zu Pustelbildung, Sinterschichten sowie Schimmelbildung und fördert die Oxidation von nicht behandelten Metallen.

Lagerung: Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 3 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.

Weitere Hinweise:



Besondere Hinweise: Es dürfen keine keramischen Wandplatten darauf verlegt werden.



Fixit 120

Gips-Grundputz

Allgemeine Bestimmungen:

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.