



# HASIT PE 519 SISI® OUT DOOR

SISI® fasádní barva

## Oblast použití:

Paropropustný elastický fasádní nátěr pro omítané fasády a fasády ETICS. Hybridní nátěr na bázi technologie SISI®, paropropustný s optimalizovanou kombinací vlastností organických a anorganických složek. Technologie SISI® je založena na nové, polymerem stabilizované struktuře elastosilikátové/silikonové pryskyřici.

Na minerální a organické podklady (jako jsou disperzní a silikonové pryskyřičné barvy, vápenné a silikátové barvy, vápenné / cementové a syntetické pryskyřičné omítky, vápenopískové cihly a betonové povrchy). Ideální elastická barva pro renovaci WDVS.


Vysoká ochrana a konzervace

## Vlastnosti:

- Nejlepší stálobarevnost
- Vysoká ochrana proti plísním, mechům a houbám díky **Filmprotect PLUS**
- Extrémní stabilita vůči křídováním
- Minerální charakter vrchní plochy

## Zpracování:



Technická data			
Číslo výrobku	VZOREK	142747	142314
EAN		4038502108166	4038502108173
Celní tarifní číslo		32061900	32061900
Způsob balení			
Množství na balení	0,5 l /Bal.	5 l /Bal.	15 l /Bal.
Balení na paletě		64 Množ./Pal.	24 Množ./Pal.
Barva	barevný		
Spotřeba		ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /A.	
Specifická váha		ca. 1,5 kg/l	
Hodnota pH		ca. 9,5	
Obsah VOC		max. 1 g/l	
Lesk		matný, G ≥ 10 při úhlu 85 °, G3	
Tloušťka vrstvy po vyschnutí		100 μm ≤ E < 200 μm	
Zrnitost		jemný, < 100 μm, S <sub>1</sub>	
Paropropustnost, Ekvivalentní difúzní tloušťka		vysoká, V > 150g/(m <sup>2</sup> d), sd < 0,14m	
Propustnost vody		nízká, W ≤ 0,1 kg/(m <sup>2</sup> *h0,5)	
Propustnost CO <sub>2</sub>		žádný požadavek, C0	
Reakce na oheň (EN 13501-1)		F	

## Materiálové složení:

- Pigmenty: oxid titaničitý, uhličitán vápenatý, křemičitan hlinitý
- Pojivo: SISI-MATRIX (silikonová pryskyřice, silikát, akrylát)
- Přísady: smáčedla, odpěňovače

## Podmínky zpracování:

Během aplikace a schnutí nesmí teplota ovzduší a podkladu klesnout pod +5 °C. Doba schnutí závisí na okolních podmínkách. Při relativní vlhkosti vzduchu 65 % a teplotě +20 °C cca 5 hodin. Úplné vyschnutí a plná zatížitelnost cca za 3 dny.

Do úplného vyschnutí chránit pře nepříznivým počasí: chlad, mráz, horko, přímé sluneční záření, vlhkost, déšť, vítr, průvanu, atd.

## Podklad:

Podklad musí být suchý, nosný a bez nečistot, jako je prach, saze, řasy, výkvěty apod. Ve vztahu k ostatním HASIT produktům, je nutné vzít v úvahu příslušné technické listy výrobců.



## HASIT PE 519 SISI® OUT DOOR

SISI® fasádní barva

<b>Příprava podkladu:</b>	<p><b>Omítky a malty skupiny II a III: Cementové a vápenocementové omítky:</b> Silně savé podklady musí být opatřeny základním nátěrem HASIT PP 301 HYDRO LF před základovacím a krycím nátěrem. Přímý nátěr na nově provedené vápenocementové omítky HASIT po době tří až čtyř týdnů.</p> <p><b>Nosné minerální podklady (silikátové, cementové, vápenocementové, vápenné nátěry a tenkovrstvé omítky):</b> Na HASIT minerální šlechtěné a vrchní omítky až po úplném vyschnutí (obvykle přibližně 7 až 10 dní po dokončení omítky). Pozor: při aplikaci vrchní omítky na neúplně vyschlý podklad – např. vápenocementová jádrová omítky nebo armovací vrstva – je nutné dobu prodloužit).</p> <p><b>Na soudržné staré nátěry nebo staré nátěry na bázi silikátů.:</b> Silně savé podklady musí upraveny přípravkem HASIT PP 501 SISISOL LF. Nekritických podklady je možné přímo natírat základovacího a krycího nátěru barvou.</p> <p><b>Nosné organické podklady (matné disperzní a pryskyřičné omítky):</b> Silně savé podklady musí upraveny přípravkem HASIT PP 501 SISISOL LF. Nekritických podklady je možné přímo natírat základovacího a krycího nátěru barvou.</p> <p><b>Beton:</b> Betonové povrchy musí být okartáčovány a zbaveny prachu. Veškerý existující cementový kal musí být mechanicky odstraněn. Znečištění, jako jsou zbytky bednicího oleje, tuku a vosku, musí být odstraněny proudem páry. Malé vady a dutiny lze opravit pomocí HASIT vyrovnávacích hmot. Betonové podklady se doporučuje předem ošetřit pomocí přípravku HASIT PP 301 HYDROSOL LF.</p> <p>Odstraňte prach z podkladu a důkladně omyjte. Neutralizujte podklad izolačním nátěrem HASIT PP 317 ISO LF. Poté přetřete základovacím a krycím nátěrem barvou.</p> <p><b>Nenosné nátěry a povrchy.:</b> Nátěry nebo povrchy, které jsou stále nevhodné i po doporučeném předběžném ošetření podkladu nebo základním nátěru např. HASIT PP 201 SILICA LF, PP 401 SILCO LF, PP 501 SISISOL LF, PP 301 HYDRO LF nebo PP 317 ISO LF (Poznámka: Zkouška křížovým řezem podle EN 2409) musí být mechanicky odstraněny.</p>
<b>Příprava podkladu:</b>	<p>Oprýskané a popraskané staré nátěry musí být mechanicky odstraněny</p> <p>Malé vady: před základním nátěrem opravit vhodným tmelem</p> <p>Ochrana: Ostatní okolní plochy jako je sklo, keramika, hliník, nerez, okna, dřevěné povrchy, nábytek, podlahy, atd. je nutné zakrýt. Potřísněné plochy je nutné očistit vlhkým hadříkem nebo čistou vodou ještě před zaschnutím barvy.</p>
<b>Příprava materiálu:</b>	<p>Připraveno k okamžitému použití</p> <p>Míchá se jen krátce. Vyvarujte se přemíchání.</p>
<b>Zpracování:</b>	<p>Nanášejte vhodným štětcem, válečkem nebo štětcem, abyste dosáhli plného a rovnoměrného krytí.</p> <p>Aplikace nátěrové hmoty se skládá z úpravy podkladu (zpevnění, uzavření a sjednocení) a provedení základovacího popř. mezi nátěru a konečného nátěru.</p> <p>Základní a mezi nátěr, lze ředit maximálně 10 % s ředícím přípravkem PP 501 SISISOL LF. Konečný nátěr se ředí maximálně 3 % s ředícím přípravkem PP 501 SISISOL LF. Přípravek zůstává funkční pro ještě vyšší ředění, ale technické hodnoty (odolnost proti otěru, neprůhlednost, křídování,...) již nejsou zaručeny</p> <p>Přípravek se aplikuje rovnoměrně pomocí vhodného stříkacího zařízení.</p> <p>Airless nanášení: úhel/tryska/tlak – 50°/0,021/0,53 (palců/mm) &gt; 140 bar.</p> <p>Při nanášení stříkáním by měla být barva před použitím dobře promíchána a přelita přes sítko. Přilehlé stavební části (okna, dveře, dlažba, obklady atd.) nutno chránit zakrytím proti potřísnění, popřípadě ihned za mokra očistit.</p>



## HASIT PE 519 SISI® OUT DOOR

SISI® fasádní barva

<b>Povrchy/odstíny:</b>	<p>Tmavé odstíny: Při HBW (součinitel odrazivosti světla) &lt; 20 % a TSR (součinitel absorpce světla) &lt; 25 % je nutné použít pro konečnou podobu fasády HASIT SycoTec systém.</p> <p>Odolnost barvy: Přeš zvětrávání fasády, zejména vystavené vlhkosti a UV záření lze na povrchu pozorovat změny v jejich zbarvení. Je třeba poznamenat, že všechny vnější vrstvy jsou podrobeny procesu přirozeného stárnutí. V závislosti na materiálu, objektu a umístění jsou tyto změny odlišné. K zachování počátečního stavu odstínu přispívá obnovování nátěrového systému, obzvláště u intenzivních a tmavých odstínů. Tímto lze i výrazně zlepšit stabilitu barev.</p> <p>Vymývání emulgátorů: emulgátory, jsou ve vodě rozpustné pomocné látky pro výrobu a stabilizaci nátěrů. Mohou být při schnutí za nevhodných podmínek (například vysoká vlhkost, předčasná kondenzace plochy, závlahy) předčasně vyplavovány a způsobovat viditelné stopy. V závislosti na intenzitě barevného tónu se mohou objevit silnější. Kvalita nátěru není tímto snížena. K odstranění těchto stop dojde v průběhu času, závislém na klimatických podmínkách.!</p> <p>Vápenné výkvěty: Při schnutí za nevhodných podmínek může dojít u barevných odstínů k bělavému zbarvení povrchu. Čím intenzivnější a tmavší odstín finálního povrchu, tím více zřetelnější může být tento efekt. Použitím Putzgrund PREMIUM, před nanášením fasádní pastovité omítky, je možné tomuto efektu zabránit. Nový nátěr již postižených ploch není schopen dostatečně vázat volné vápno. Je nutné nejdříve podklad ošetřit přípravkem PP 807 ISO Calce a poté opatřit až novým vrchním nátěrem.</p> <p>Nátěrový systém: Pro vytvoření vyhovujícího opravného nátěrového systému podle normy, je nutné aplikovat alespoň jeden další nátěr.</p> <p>Zvýšená ochrana proti řasám a růstu hub: Pro tento účel je nutné podklad upravit HASIT Putzgrund PREMIUM před aplikací HASIT pastovité omítky (s Film Protect Plus funkcí), a alespoň jedním přídatným nátěrem (s Film Protect Plus funkcí) pro komfortní systém ochrany.</p>
<b>Zvláštní pozornost:</b>	<p>Aby se zabránilo barevným odchylkám, je nutné při objednávce po odebrání vzorku vždy odkazovat na dodávku vzorku a při doobjednání vždy na první dodávku.</p> <p>Před aplikací je nutné zkontrolovat barevný odstín, obzvláště při doobjednávce.</p> <p>U probarvených omítek je nutné na pohledové plochy aplikovat materiál z jedné výrobní šarže. Zpracování při různých klimatických podmínkách může vést k barevnostním odchylkám.</p>
<b>Balení:</b>	V recyklovatelných plastových kbelících.
<b>Skladování:</b>	Uzavřené balení skladovat v chladném a nemrzoucím prostředí. Skladování 12 měsíců
<b>Bezpečnostní pokyny:</b>	Podrobné bezpečnostní informace naleznete v samostatném bezpečnostním listě. Před použitím nutno důkladně pročíst.
<b>Kód pro likvidaci odpadu:</b>	08 01 12
<b>Všeobecné informace:</b>	<p>Tento list nahrazuje všechna předchozí vydání. A jen tato verze je platná.</p> <p>Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem s používáním.</p> <p>Informace byla poskytnuta s maximální snahou o korektnost. HASIT s.r.o. však nenes odpovědnost za její správnost a úplnost a současně nenes odpovědnost za rozhodnutí uživatele. Informace sama o sobě tak nevytváří jakýkoli právní závazek nebo jakékoliv jiné doplňkové povinnosti. Zákazník je povinen zkontrolovat výrobek a nezávisle posoudit jeho vhodnost pro zamýšlené použití.</p> <p>Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita.</p> <p>V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.</p> <p>Náš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce.</p>