Combi-Putz 488 TT

Klebe- und Einbettmörtel

Anwendungsbereiche:

Frühregenfest, für Oberflächentemperaturen ab +1 °C bis +10 °C, mineralischer Klebe- und Einbettmörtel für GreoTherm Systeme.
Mit optimierten Trocknungseigenschaften für eine schnellere Aushärtung.
Kann mit mineralischen oder organisch gebundenen Deckputzen beschichtet werden.

Eigenschaften:

- Anwendung bei +1 °C bis +10 °C
- Schnelle Trocknung
- Gute Verarbeitung
- Hohe Ergiebigkeit
- Leichtzuschläge
- Armierungsfasern
- Grau

Verarbeitung:

Technische Daten:	
Art.-Nr.	**2000606430**
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Einheit pro Palette	42 EH/Pal.
Körnung	1,2 mm
Verbrauch	ca. 1,2 kg/m²/mm
Verbrauch Kleben	ca. 3 - 5 kg/m²
Verbrauch Armierung	ca. 5 - 7 kg/m²
Schichtstärke	Armierung 4 - 6 mm
Druckfestigkeit (Würfel)	ca. 12 N/mm²
Biegezugfestigkeit	ca. 3 N/mm²
Nassrohdichte	ca. 1,5 kg/l
E-Modul	6.500 N/mm²
Wasseranspruch	ca. 6,4 l/Sack
Wert µ	ca. 28

Zusammensetzung:

- Weisszement
- Spezialbindemittel
- Mineralische Füllstoffe (Körnung 0 – 1.2 mm)
- Leichtzuschlagstoffe
- Armierungsfasern
- Abgestimmte Zusätze

Verbrauchshinweis:

Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungswerte. Diese können je nach Mischungsverhältnis, Untergrund, Wetterbedingungen und Verarbeitung abweichen.

Untergrund:

Der Untergrund muss trocken, sauber, fettfrei und tragfähig sein.
Ungenügend haftende oder kreidende Altanstriche und Putze sind zu entfernen beziehungsweise abzubürsten und mit einem geeigneten Tiefgrund zu verfestigen.
Bei kritischen Untergründen Beratung anfordern.

Combi-Putz 488 TT

Klebe- und Einbettmörtel

Verarbeitung:	Mit sauberem Wasser in geeigneter Putzmaschine oder mit Rührwerk anmischen. Nach dem Anrühren kurz ruhen lassen (Reifezeit). Dann nochmals aufmischen. Kann mit den üblichen Verputzmaschinen verarbeitet werden. Maschine in Abständen von maximal 15 Minuten laufen lassen. Mit allen üblichen Förderanlagen transportierbar. Angemischtes Material innerhalb von 30 Minuten verarbeiten. Angesteiftes Material nicht wieder aufrühren oder mit Wasser verdünnen. Auftragsstärke 4–6 mm. Vor einer nachfolgenden Deckbeschichtung muss auf eine genügende Abbinde- und Trocknungszeit geachtet werden. Für Aussendämmarbeiten sind die entsprechenden Verarbeitungsvorschriften richtungsweisend.
Verarbeitungsbedingungen:	Unterste bzw. oberste Untergrund- und Lufttemperatur: +1 °C bis +10 °C. Maximale Luftfeuchtigkeit beträgt 85 %. Bei idealen Trocknungsbedingungen nach ca. 7 Stunden frühregenfest. Bei Bedingungen von +15 °C Luft- und Untergrundtemperatur sowie 75 % Luftfeuchtigkeit. Vor dem Überarbeiten auf ausreichende Durchtrocknung prüfen. Bei schlechten Wetterbedingungen kann die Zeitdauer bis zu einer möglichen Überarbeitung auch mehrere Wochen dauern. Die frische Verputzschicht vor Schlagregen, Sonneneinstrahlung, Zugluft und zu schnellem Austrocknen schützen. Im Übrigen gelten die jeweils gültigen Merkblätter des SMGV sowie die SIA-Norm 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten», 118/243 «Verputzte Aussenwärmedämmung» sowie die Norm 243 «Allgemeine Bedingungen für verputzte Aussenwärmedämmung».
Lagerung:	Mindestens 3 Monate lagerfähig.
Entsorgung:	Entsprechend den örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften wiederverwerten oder entsorgen.
Besonderes:	Es dürfen keine Fremdzusätze beigemischt werden.
Schutzmassnahmen:	Reizt die Atmungsorgane und die Haut. Bei Augenkontakt besteht die Gefahr ernster Augenschäden. Beim Mischen und Verarbeiten Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Für detaillierte Angaben beachten Sie das jeweils aktuelle Sicherheitsdatenblatt.
Weitere Hinweise:	MADE SWISS
Allgemeine Bestimmungen:	Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.