




Fixit 209


Mortier de chaux

Utilisation: Fixit 209 Mortier de chaux est un mortier spécial à base de chaux naturelle hydraulique et de ciment blanc, à liant minéral, pour le remplissage de mortier, le jointoiment des joints et le crépissage de maçonnerie en pierre naturelle, spécialement pour les zones de socle au bord des routes, les ruines et maisons de pierre dans les Alpes/au Tessin. Le produit ne doit pas être peint.

- Propriétés:**
- Résistant au gel
 - Pour les bâtiments classés historiques et méritant d'être préservés
 - Pour une construction facile
 - Peut être utilisé pour les socles

Mise en œuvre:



Données techniques	
N° d'art.	2000954822
Type d'emballage	
Unités par emballage	42 unité/pal
Quantité par unité	25 kg/unité
Granulométrie	0 - 8 mm
Adjonction d'eau	5 l/sac
Consommation	env. 16,5 kg/m ² /cm
Délai de mise en œuvre	60 - 90 min
Résistance à la compression (28 jours)	≥ 10 N/mm ²
Module d'élasticité	< 14.000 N/mm ²

- Composition:**
- Liants : chaux hydraulique NHL 5, ciment blanc
 - Agrégats : sable concassé et sable rond, granulométrie 0 – 8 mm (sable silico-calcaire et sable de carrière)
 - Additifs : agent de rétention d'eau, entraîneur d'air

Généralités: Observer les règles générales de la construction, la recommandation SIA V178 «Maçonnerie de pierre», la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec » et les données de cette fiche technique.

Traitement préalable: Le support doit être propre, sec et porteur.
Le support doit être humidifié avant l'enduction.

Mise en œuvre: Fixit 209 est gâché à l'eau propre, à la main ou dans un malaxeur continu. Ne plus rajouter d'eau au mortier dont la consistance est déjà réglée.

Prescriptions de sécurité: Éviter de contact avec la peau et les yeux. Détails voir fiche de sécurité.

Stockage: Stocker sur des rayonnages en bois, au sec. Peut être stocké pendant au moins 6 mois. Le comportement de prise peut changer après le dépassement de la durée de stockage minimale.

Remarques particulières: Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C (air et support).



Fixit 209

Mortier de chaux

Dispositions générales: Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle avec Fixit AG ni aucune obligation secondaire incombant à Fixit AG. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.