



GreoColor NormaStar

Dispersion-Innenfarbe

Anwendungsbereiche: Stumpfmatt Dispersion-Innenfarbe, geeignet für mineralische und organisch gebundene Untergründe.
Ansatzfrei für Decken mit hohem optischem Anspruch.
Dieses Produkt ist in weiss, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500-N und abgetönt erhältlich.

- Eigenschaften:**
- Sehr gute Verarbeitung
 - Stumpfmatt
 - Wasserdampfdurchlässig
 - Nassabriebklasse 2
 - Deckkraftklasse 2
 - Ansatzfrei
 - Hohe Farbtouneauswahl
 - Lösemittelfrei
 - Ohne Filmkonservierung

Verarbeitung:



Technische Daten:

Art.-Nr.	2000578307
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	20 kg/EH
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.
Verbrauch	ca. 0,3 kg/m ² /Anstrich
Farbe	Weiss
Dichte	ca. 1,5 kg/l
Glanzgrad	Stumpfmatt
VVS-Code	1610, Malerei- und Lackabfälle mit wässriger Phase.
Nassabriebklasse	2
Deckkraftklasse	2
Festkörpergehalt	ca. 60 %

- Zusammensetzung:**
- Copolymerisat-Dispersion
 - Mineralische Füllstoffe
 - Lichtstabile Pigmente
 - Abgestimmte Additive

Verbrauchshinweis: Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungswerte. Diese können je nach Untergrund und Verarbeitung abweichen.

Untergrund: Der Untergrund muss trocken, sauber, fettfrei und tragfähig sein.
Ungenügend haftende oder kreidende Altanstriche und Putze sind zu entfernen beziehungsweise abzubürsten und mit einem geeigneten Tiefgrund zu verfestigen.
Bei kritischen Untergründen Beratung anfordern.
Neuputze müssen ausreichend erhärtet sein.

Grundierung: Bei geeigneten Untergründen nicht notwendig.
Leicht sandende Untergründe sowie alte Kalk- und Mineralfarben reinigen beziehungsweise abbürsten.
Mit GreoPrime Tiefgrund W oder GreoPrime Imprägniergrund verfestigen.



GreoColor NormaStar

Dispersion-Innenfarbe

Verarbeitung:	Applikation durch Streichen, Rollen oder Spritzen. Die Wartezeit bis zum zweiten Anstrich beträgt 24 Stunden. Je nach Temperatur und Luftfeuchte kann sich die Trocknungszeit verlängern. Kann mit maximal 5 % sauberem Wasser verdünnt werden. Bei saugenden Untergründen kann der 1. Anstrich 10-15 % (maximal) mit sauberem Wasser verdünnt werden.
Verarbeitungsbedingungen:	Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Frischen Anstrich vor Zugluft und zu schnellem Austrocknen schützen. Im Übrigen gelten die jeweils gültigen Merkblätter des SMGV sowie die SIA-Norm 118/257 und 257 «Maler, Holzbeiz und Tapezierarbeiten».
Lagerung:	Kühl jedoch frostfrei. In ungeöffnetem Originalgebinde bis 12 Monate haltbar.
Entsorgung:	Entsprechend den örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften wiederverwerten oder entsorgen.
Besonderes:	Es dürfen keine Fremdzusätze beigemischt werden.
Schutzmassnahmen:	Für detaillierte Angaben beachten Sie das jeweils aktuelle Sicherheitsdatenblatt.
Zertifikate:	



Weitere Hinweise:



Allgemeine Bestimmungen:	Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.
---------------------------------	---