



## HASIT 279

Mortar trass cu nisip galben pentru rostuire piatră naturală

**Domenii de utilizare:** Pentru rostuirea și zidirea pietrei naturale și a plăcilor din piatră naturală.  
Pentru rostuirea și lipirea zidăriei vechi în contextul conservării clădirilor (asanare).

**Proprietăți:**

- Aderență optimă
- Rezistent la îngheț
- Colorat în masă
- Prelucrabilitate bună
- Risc redus de eflorescențe

**Punere în operă:**



Date tehnice:	
Număr articol	200006815
EAN	4038502106810
Nr. taxă vamală	32149000
Tip ambalaj	
Cantitate per unitate	30 kg/UM
Unități per palet	42 UM/Pal.
Granulație	0 - 4 mm
Randament în litri	ca. 17 l/UM
Informații consum	Valorile de consum sunt orientative și pot varia în funcție de suport și mod de punere în operă.
Densitate mortar uscat	1.900 kg/m <sup>3</sup>
Conductivitate termică $\lambda_{10, dry}$	$\leq 0,82$ W/mK (Valoare tabelata)
Rezistență la compresiune (28 d)	$\leq 10$ N/mm <sup>2</sup> (EN 1015-11)
Împrăștiere	ca. 16,5 cm

**Compoziție:**

- Var-trass puternic hidraulic (Märker Trasskalk)
- Nisip sortat
- Aditivi pentru îmbunătățirea proprietăților de prelucrare
- Pigmenți
- Mineral

**Condiții punere în operă:** În decursul aplicării și uscării temperatura aerului și a suportului nu trebuie să scadă sub +5 °C și nici să crească peste +30 °C.  
Până la uscare completă se protejează de uscare rapidă (curenți de aer, raze solare directe) și udare suplimentară completă (ploaie).  
Nu se aplică expus în soare și se protejează de uscare prea rapidă (umbră).

**Pregătirea suportului:** Stratul suport trebuie să fie uscat, rezistent fără praf și mizerie.

**Pregătire:** Se amestecă 1 sac în betonieră electrică sau cu malaxor electric.



## HASIT 279

Mortar trass cu nisip galben pentru rostuire piatră naturală

<b>Punere în operă:</b>	<p>Amestecare cu malaxor electric, betonieră electrică sau malaxor continuu. La un sac (30 kg) se amestecă omogen cca. 5 litri apă curată pentru obținerea unui mortar de consistență plastică. Pentru mortar de consistență pământ umed se amestecă cca. 3,5 litri apă.</p> <p>Ca mortar de zidărie: Blocurile de zidărie cu absorbție puternică se umezesc. Mortarul se aplică pe toată suprafața, se aplică și se îndepărtează excedentul de material și dacă e nevoie se umezește cu puțină apă în timpul întăririi.</p> <p>Mortar de rostuire: Suporturile cu absorbție puternică trebuie udate. Mortarul se aplică manual sau mecanizat cu utilitaje adecvate, se finisează și structurează după dorință.</p> <p>Se poate pompa după obținerea consistenței adecvate.</p> <p>Nu amestecați cu alte materiale.</p> <p>Nu se aplică prin pensulare.</p>
<b>Atenție specială:</b>	<p>Având în vedere caracterul natural al materiilor prime și al diferitelor puncte de producție nu poate fi asigurată o constanță a tonului de culoare între livrări. La livrări suplimentare trebuie verificat tonul de culoare înainte de utilizare.</p>
<b>Informații ambalaj:</b>	<p>În saci de hârtie rezistentă la umiditate.</p>
<b>Depozitare:</b>	<p>Se depozitează în spații uscate, răcoase, pe paleți de lemn, protejat împotriva umidității.</p> <p>Minim 12 luni.</p>
<b>Informații pericole:</b>	<p>Instrucțiunile de siguranță detaliate pot fi găsite în fișele noastre de securitate separate. Acestea pot fi citite înainte de utilizare.</p>
<b>Informații generale:</b>	<p>Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente.</p> <p>Informațiile din această fișă tehnică au la bază experiența acumulată cu utilizarea produsului până în prezent.</p> <p>Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului.</p> <p>Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime.</p> <p>Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații.</p> <p>Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.</p>