




# Fixit 421

Klebe- und Einbettmasse für Leichtbeton

**Anwendung:** Fixit 421 ist ein spannungsarmer und frostauwechselbeständiger Klebemörtel für Kunststein Rekonstruktionen im Innen- und Aussenbereich bis 1200 kg/m<sup>3</sup> (nicht mit organisch gebundenen Kunststeine verwenden). Fixit 421 ist für alle traditionellen Mauerwerksbildner sowie das System FIXITherm. StoneEtics® (siehe Systembeschreibung) geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei, staubfrei und tragfähig sein. Die Druckfestigkeit des Untergrundes darf 2,5 N/mm<sup>2</sup> keinesfalls unterschreiten. Versalzene und durchfeuchtete Untergründe erfordern spezielle Massnahmen gemäss dem Fixit Sanierputzsystem.

**Verarbeitung:**



Technische Daten:	
Art.-Nr.	2000155257
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	48 EH/Pal.
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Körnung	0 - 0,5 mm
Wasserzugabe	ca. 7 l/EH
Verbrauch	5–7 kg/m <sup>2</sup>
Schichtdicke	max. 10 mm
Farbe	Naturweiss
Brandverhalten	A2

**Zusammensetzung:**

- Bindemittel: Weisszement
- Zuschlagstoffe: Hochhydraulischer Kalk, klassierte Sande, Quarzsand
- Zusätze: Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

**Grundlagen:** Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmerverbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten», die Norm SIA 243 «Verputzte Aussenwärmendämmung» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

**Verarbeitung:** Fixit 421 wird mit einem leistungsfähigem Rührwerk homogen aufgemischt, eventuell mit geringer Menge Wasser auf Verarbeitungskonsistenz einstellen. Nach dem Anrühren ist eine Reifezeit einzuhalten. Danach nochmals gut durchrühren. Fixit 421 wird im Floating Battering Verfahren dünn und vollflächig auf die Wand aufgebracht. Die Steinrückseite wird flächig 5 bis 10 mm mit Fixit 421 beschichtet und der Stein frisch in frisch an die Wand angedrückt und leicht eingedreht bis der Stein mit vorquellendem Mörtel umschlossen ist.

**Nachbehandlung:** Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung (direkter Sonneneinstrahlung, Wind) und nachträglicher Durchfeuchtung (Regen) schützen.

**Lagerung:** Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 12 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.

**Besondere Hinweise:** Nicht unter +5 °C und über +30 °C (Material, Luft und Untergrund) verarbeiten.



## Fixit 421

Klebe- und Einbettmasse für Leichtbeton

---

**Allgemeine Bestimmungen:**

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.