



Fixit 752

Renovationsputz innen

Anwendung: Fixit 752 ist eine naturweisser, gebrauchsfertiger mineralischer Deckputz auf Sumpfkalkbasis für den Innenbereich und wird als Deckputz auf den noch frisch applizierten Ausgleichsputz eingesetzt.
Der Untergrund muss sauber und tragfähig sein sowie eine genügende Festigkeit aufweisen.

Eigenschaften:

- Kapillaraktiv und diffusionsoffen
- Für alle neu applizierten, noch nassen Untergründe
- Für eine schnelle und wirtschaftliche Renovation
- Hohe Deckkraft

Verarbeitung:



Technische Daten:	
Art.-Nr.	2000958136
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Körnung	0,7 mm
Kornstruktur	Vollabrieb
Verbrauch	ca. 1,9 kg/m ²
Wasserdampfdiffusion μ	ca. 20

Zusammensetzung:

- Bindemittel: Sumpfkalk
- Zuschlagstoffe: Marmormehl
- Zusätze: Additive, Haftvermittler

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmerverbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» und die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Verarbeitung: Fixit 752 ist gebrauchsfertig und wird von Hand verarbeitet.
Vor dem Gebrauch gut aufrühren, wenn nötig auf Verarbeitungskonsistenz durch Zugabe von Wasser einstellen.
Mit einer rostfreien Stahltraufel in Kornstärke aufziehen und glätten oder mit einer Schwammreibe fertig bearbeiten.

Nachbehandlung: Nach der Applikation muss für eine ausreichende Lüftung gesorgt werden. Starkes Austrocknen, z.B. mit einem Trocknungsgebläse ist nicht gestattet.
Die Oberfläche kann zu einem späteren Zeitpunkt nach ausreichender Karbonatisierung gestrichen werden.

Lagerung: Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.
Mindestens 6 Monate lagerfähig.

Zertifikate:



Weitere Hinweise:





Fixit 752

Renovationsputz innen

Besondere Hinweise: Nicht unter +5 °C und über +30 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Die Festigkeit sowie die Deckkraft tritt erst nach wenigen Tagen ein. Der gesamte Putzaufbau muss rasch austrocknen können. Zur Vermeidung von Kondensat oder Schimmelpilzbildung an der frischen Putzoberfläche ist für eine gute Belüftung der Räume nach der Verarbeitung zu sorgen. Der Trocknungsprozess ist durch gezieltes, regelmässiges und tägliches Stosslüften sowie leichtes Heizen zu unterstützen.

Allgemeine Bestimmungen: Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.