



Fixit 786 Si

Pittura silicata/siliconica

Impiego:


Fixit 786 Si è una pittura minerale per facciate, altamente aperta alla diffusione, altamente idrorepellente e permeabile al vapore acqueo. È adatta per sottofondi organici e minerali e per facciate con isolamento termica. Può essere utilizzata su vecchi edifici, soprattutto quando è richiesta una buona diffusione del vapore.

Il supporto deve essere pulito, asciutto, privo di disarmanti e consistente.

Pulire o strofinare i vecchi sottofondi, molto essiccati o leggermente sabbiosi e le vecchie pitture a base di calce o minerali, eventualmente rimuoverli con una idropulitrice ad alta pressione. In seguito consolidare il sottofondo con il fondo penetrante senza solventi Fixit 491.

Caratteristiche:

- Elevata permeabilità alla diffusione del vapore, idrofugato
- Resistente alle intemperie
- Numerose tinte
- Per sottofondi organici e minerali
- Per il sistema SITE
- Per edifici datati

Lavorazione:**Dati tecnici**

Cod. art.	181011786
Imballaggio	
Unità per bancale	24 unit/Pal.
Quantità per unità	20 kg/cf.
Consumo	ca. 200 g/m ² /pittura
Consumo	per 2 mani di pittura: ca. 400 g/m ² (in base al sottofondo)
Valore pH	ca. 8,5
Tempo di essiccazione	min. 24 ore
Valore sd	ca. 0,05 m

Composizione:

- Legante: emulsione silicati e siliconica
- Aggregati: carico di riempimento minerale
- Aditivi: pigmenti, pellicola di protezione

Generalità:

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, le norme SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco», SIA 257 «Opere da pittore e di tappezzeria», SIA 243 «Isolazione termica esterna intonacata» e le informazioni contenute in questa scheda tecnica.

Lavorazione:

Miscelare prima dell'utilizzo e preparare con acqua pulita nella consistenza adeguata per la messa in opera.

Applicare con un rullo o con un apparecchio spruzzatore.

Può essere diluito con max. 5 % di acqua pulita.

Trattamento ulteriore:

In caso di condizioni meteorologiche estreme, prendere le necessarie precauzioni per proteggere lo strato di finitura fresco (ombreggiare, proteggere dalla pioggia battente, ecc.).

Stoccaggio:

Nei secchi originali, non aperti, protetti dal gelo, dal calore e dall'irraggiamento solare diretto, può essere conservato per almeno 12 mesi.

Ulteriori indicazioni:

