



ROFIX 670

Llaç sprucues me bazë çimento

Udhëzime teknike dhe ligjore:

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.


Fushat e përdorimit:

Llaç paratrajtues dhe ngjitës për bazamente shumë thithëse dhe kritike, si p.sh. tulla, muraturë e përzier, dërrasa druri, pllaka izoluese me lesh-druri etj.
Llaç paraspërkatës për suva me izolim termik mbi bazamente me aftësi të lartë thithëse
S'është i përshtatshëm për mure me porozitet të lartë.

Karakteristikat:

- Suva mbushëse e ashpër
- Ngjitje e mirë

Përpunimi:



Të dhëna teknike	
SAP-Art. Nr.:	121839
NAV-Art. Nr.:	121839
INFO	Vetëm IT
Lloji i paketimit	
Njesi per palete	42 Nj./Pal
Sasi për njësi	30 kg/Nj.
Kokrrizimi	0 - 4 mm
Sasi boje per litër	ca. 650 l/t
Konsumi	ca. 5 kg/m ²
Konsumi i ujit	ca. 6 m ² /Nj.
Udhëzime për përdorimin	Të dhënat mbi konsumin janë orientuese, ato varen shumë nga karakteristikat e bazamentit dhe nga teknika e aplikimit.
Konsumi i ujit	ca. 6 l/Nj.
Trashësia minimale e suvasë	ca. 3 mm
Dëndësia në gjëndje të papërpunuar (EN 1015-10)	ca. 1.897 kg/m ³
Masa vëllimore e llaçit të freskët (EN 1015-6)	ca. 1.950 kg/m ³
Dendësia e shtresës niveluese (EN 1097-3)	ca. 1.600 kg/m ³
Përçueshmëria ndaj avujve të ujit μ	ca. 35
Përcjellshmëria termike (EN 1745:2012)	1,11 W/mK (Tabellenwert) për P=50%
Përcjellshmëria termike (EN 1745:2012)	1,21 W/mK (Tabellenwert) für P=90%
Vlera e pH	ca. 12
Kapaciteti termik	ca. 1 kJ/kg K
Forca në shtypje (28 d)	20 N/mm ² (EN 1015-11)
Forca në përkulje	≤ 3 N/mm ²
Forca në lidhje (EN 1015-12)	≥ 0,08 N/mm ²
Moduli-E	ca. 14.500 N/mm ²



RÖFIX 670

Llaç sprucues me bazë çimento

Të dhëna teknike	
SAP-Art. Nr.:	121839
Grupi i kërkesave teknike	përshirë deri W4
MG (EN 998-1)	GP
MG (EN 998-1)	CS IV
MG (EN 998-1)	W _c 0
Certifikata e testimit	HTL Rankweil, Vlb., Austri
Koha e tharjes	> 3 d
Këshilla për paketimin	Në thasë letre me mbrojtje kundër lagështisë.
Temperatura e bazamentit	> 5 °C
Reaksioni ndaj zjarrit	A1

Baza e materialit:

- Çimento
- Rerë gëlqerore me cilësi të lartë
- minerale

Kushtet e punimit: Gjatë fazes së përpunimit dhe tharjes, ambjenti përreth sikurse dhe temperatura e bazamentit nuk duhet ulet nën +5 °C dhe nuk duhet të ngrihet mbi +30 °C.
Deri sa të arrihet tharja e plotë, mbrojeni nga ngrirja, tharja e shpejtë (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shiu.

Bazamenti: Bazamenti duhet të jetë i thatë dhe i pastër, me aftësi mbajtëse si dhe pa papastërti si p.sh. pluhur, alga, blözë, kripra etj. .
Pastrojeni nga lëndët ndarëse (dyll, vaj armature, etj).
Testimi i bazamentit duhet të vijojë sipas ÖNORM B3346 ose DIN 18350 ose SIA V242.
Këshillat e përpunimit vlejné për muret e ndërimit të prodhuara sipas normës dhe me kusht fugat e mbyllura. Fugat e hapura në mur si dhe carjet, duhet të mbyllën paraprakisht me materjalin e përshtatshëm.
Në rast bazamentesh kritike (si mure shumë poroze, porobeton, pllaka HWL, blloqe betoni, pllaka XPS- R etj.) duhen marrë parasysh rregullat e suvatimit RÖFIX si dhe rregullat e përpunimit të prodhuesit.

Bazamenti-Trajtimi paraprak: Bazamentet prej suvaje me aftësi të ndryshme thithëse, kanë nevojë për një llaç sprucues RÖFIX, mbi të gjithë sipërfaqen.
Sipërfaqet e lëmuara të betonit duhet të para-sprucohen me RÖFIX 670-S llaç special sprucues (koha e qëndrimit min.3 ditë) ose e paratrajtuar me RÖFIX 12 urë lidhëse (koha e qëndrimit min.24 orë), gjithashtu suvaja aplikohet, "e freskët mbi të freskët" në RÖFIX Betonkontakt dhe RÖFIX AI 622.
Para fillimit të suvatimit, në të gjitha cepat duhet të jenë vendosur profile suvaje të pandryshkur. Profilet e aluminit nuk duhet të përdoren për shkak të paqëndrueshmërisë në zona alkalike .

Përgatitja: Në rast „punimi me dorë“ përzieni një thes në makinerinë përzjerese me sasinë e nevojshme të ujit , në mënyrë që të formohet një masë e njëtrajtshme.
Koha e përzierjes në rast përzierje me dorë 2 deri 3 minuta.

Përpunimi: Në „aplikimin me makineri“ sprucojeni me pompën e suvasë.
Mbas shtrimit, tendoseni me listele njëtrajtësisht. Mbas ngurtesimit, kruajeni ose punojeni me shajak në kohe, ose ashpersoheni me Rabbot duke e përgatitur për shtesën e mëposhtme.

Këshilla në rast reziku: Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.

Këshilla për përpunimin: Materialin i hapur më parë nuk duhet përdorur, gjithashtu mos e përzieni me materialin e ri.
Në raste kushtesh të pafavorshme atmosferike (nxehësi, erë e forë) ose në rast se kemi bazamente me aftësi të lartë thithëse, bazamentin trajtoheni me ujë.
Llaçin e freskët punojeni brenda 2 orëve.



ROFIX 670

Llaç sprucues me bazë çimento

Magazinimi:

Magazinojeni në vende të thata mundësisht mbi paleta druri.

Koha e magazinimit min. 12 muaj, sipas Rregullores 1907/2006/EG Aneksi XVII në temperaturë +20 °C, 65 % lagështi ambjenti. Datën e prodhimit shiheni mbi etiketë.

Deklaratë:

Këshilla të përgjithshme:

Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme.

Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme.

Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në vetevete nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar.

Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohej një cilësi e pandryshueshme.

Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona.

Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkohen edhe pranë filjaleve rajonale në vënd.