



Fixit 461

Massa da spatolare, bianca, per il risanamento

Impiego: Fixit 461 è utilizzato come rasatura di risanamento su sottofondi intonacati, anche con l'inserimento della rete d'armatura 7x7, quale strato intermedio nel sistema di risanamento delle fessure, a base minerale. Il supporto deve essere pulito, secco e portante.

- Caratteristiche:**
- Pratico e di applicazione universale
 - Lavorazione a macchina per un risanamento economico
 - Riparazione sicura delle fessure per ristrutturazioni
 - Alto grado di bianco per un'applicazione piacevole
 - Come intonaco di finitura o di struttura

Lavorazione:

Dati tecnici	
Cod. art.	181011461
Imballaggio	
Unità per bancale	40 unit/Pal.
Quantità per unità	25 kg/cf.
Aggiunta d'acqua	ca. 7,5 l/sacco
Consumo	ca. 1,2 kg/m ² /mm
Tempo di lavorazione	90 - 120 min
Spessore	2 - 10 mm

- Composizione:**
- Leganti: cemento bianco, calce idrata
 - Aggregati: sabbia di marmo
 - Additivi: sostanze igroscopiche, aeranti, aggrappanti, idrofobizzanti, fibre

Generalità: Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Lavorazione: Miscelare Fixit 461 una prima volta con miscelatore. Per consentire agli additivi per l'aderenza di sviluppare la loro efficacia, lasciar riposare la malta per almeno 5 minuti prima di miscelare nuovamente il prodotto. I giunti della rete di armatura 7x7 devono essere sovrapposti per almeno 10 cm. Irruvidire la superficie con scopa prima dell'indurimento, per garantire una corretta adesione degli strati successivi. La struttura della rete d'armatura deve essere appena visibile.

Trattamento ulteriore: In caso di condizioni meteorologiche estreme, adottare le necessarie precauzioni per proteggere lo strato d'intonaco fresco (ombreggiare, inumidire, proteggere dalla pioggia battente, ecc...).

Stoccaggio: Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 12 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Certificati:

Osservazioni particolari: Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).



Fixit 461

Massa da spatolare, bianca, per il risanamento

Disposizioni generali:

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.