



Fixit 346

Ponte di aderenza al quarzo speciale

Impiego: Fixit 346 soddisfa le esigenze più elevate per l'aderenza degli intonaci all'interno e all'esterno. In particolare su sottofondi in beton e su supporti lisci o con debole assorbimento, quali murature in mattoni silico calcare, pannelli d'isolazione termica in sughero, Styropor e analoghi, elementi di costruzione metallici (alu e rame senza aggiunta di cemento), elementi in vetro, in ceramica come pure pitture ad olio, alla dispersione e alla resina sintetica o elementi di costruzione sintetici. Il sottofondo deve essere pulito, secco e portante. L'umidità del supporto non deve superare il 3% della massa.

- Caratteristiche:**
- Due componenti
 - Per uso interno ed esterno.
 - Per le più elevate esigenze
 - Per tutte le superfici
 - Anche su ceramica, vetro e plastica

Lavorazione:



Dati tecnici	
Cod. art.	181011346
Imballaggio	
Unità per bancale	24 unit/Pal.
Quantità per unità	25 kg/cf.
Aggiunta d'acqua	ca. 2 l/secchio
Aggiunta di cemento	ca. 7,5 kg
Consumo	1,5-2 kg/m ²
Tempo di lavorazione	60 - 90 min

- Composizione:**
- Leganti: dispersioni
 - Aggregati: sabbia fine granulometria 0 - 1 mm
 - Additivi: conservanti

Generalità: Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Lavorazione: Impastare Fixit 346, dopo aver aggiunto la boiaccia di cemento Portland, con miscelatore fino ad ottenere una massa omogenea senza grumi. In seguito applicare Fixit 346 con talocchia dentata.

Trattamento ulteriore: In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli è necessario adottare idonei provvedimenti per proteggere il rivestimento ancora fresco (ombreggiatura, protezione contro la pioggia battente, ecc.).

Stoccaggio: In secchi originali non aperti, protetto dal gelo, dal calore e dall'irraggiamento solare diretto, può essere conservato per 6 mesi.

Certificati:



Osservazioni particolari: Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto). Prima di proseguire i lavori con lo strato successivo, Fixit 346 deve essere completamente secco. In base alle condizioni meteorologiche, l'essiccazione può durare da 1 a 10 giorni.



Fixit 346

Ponte di aderenza al quarzo speciale

Disposizioni generali:

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.