



Fixit 735


Intonaco di finitura (al silicato) per interno

Impiego: Intonaco di finitura al silicato pronto all'uso, per l'interno, indicato per i prodotti a base calce, calce-cemento e cemento.
Il supporto deve essere pulito e portante.
Applicare preliminarmente Fixit 475 Strato di fondo per intonaci di finitura minerali.

Caratteristiche:

- Minerale
- Struttura bianca e uniforme
- Pronto all'uso
- Lunga durata
- Applicazione economica
- Elevata adesione

Lavorazione:



Dati tecnici			
Cod. art.	181011735V1	181011735V15	181011735R05
Imballaggio			
Unità per bancale	24 unit/Pal.		
Quantità per unità	25 kg/cf.		
Granulometria	1 mm	1,5 mm	0,5 mm
Struttura granulometria	Struttura piena	Struttura piena	
Consumo	1,5–1,8 kg/m ²	2–2,5 kg/m ²	1–1,5 kg/m ²

Composizione:

- Legante: silicato di potassio
- Aggregati: sabbie di marmo, calcite
- Additivi: conservanti

Generalità: Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere di gessatura - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Lavorazione: Mescolare adeguatamente il prodotto prima dell'utilizzo, regolare eventualmente la consistenza per la messa in opera con max. 0,5 l d'acqua.
Stendere nello spessore del granello con una talocchia e strutturare con frattazzo in legno, materia sintetica o polistirolo.

Trattamento ulteriore: Proteggere da una essiccazione rapida e dall'umidità.

Stoccaggio: Nei secchi originali, non aperti, protetti dal gelo, dal calore e dall'irraggiamento solare diretto, può essere conservato per almeno 12 mesi.

Osservazioni particolari: Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).
Con condizioni atmosferiche fresche o mutevoli esiste il pericolo di formazione di macchie sulla superficie.
Gli intonaci di fondo minerali possono essere rivestiti solo dopo 3 - 4 settimane di attesa, quando sono completamente asciutti.
Il legante è caustico. Proteggere gli occhi e la pelle.
Coprire accuratamente gli elementi costruttivi in vetro, metallo e le pietre naturali o artificiali.
Per strutture di intonaco fine $\leq 1,0$ mm, il supporto deve essere di livello qualitativo Q3.
Essiccazione
Il tempo di presa di Fixit 735 dipende dalla temperatura e dall'umidità relativa dell'aria. Le basse temperature e / o l'umidità elevata dell'aria ritardano l'essiccazione. A una temperatura dell'aria e del supporto di + 20 ° C e un'umidità relativa dell'aria del 65 %, i lavori di verniciatura possono iniziare dopo circa 10 giorni. Fixit 735 deve essere verniciato solo dopo una carbonatazione sufficiente e completa.



Fixit 735

Intonaco di finitura (al silicato) per interno

Disposizioni generali:

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.