



EXPERT SF21

Високоміцна вирівнювальна суміш для підлоги, 3-30 мм

Сфера застосування:

Суміш призначена для виконання гладкого вирівнюючого шару, швидкого ремонту та заповнення незначних нерівностей підлоги, перед укладанням на них оздоблювального покриття, такого як: лінолеум, ковролін, ламінат, керамічна плитка, плитка ПВХ та інших покриттів у житлових, громадських, адміністративних та побутових приміщеннях з малою інтенсивністю впливу вологи.

Застосовується всередині приміщень.

Після змішування з водою утворює однорідну масу, що легко розподіляється по робочій поверхні. При затвердінні, практично, не дає усадки, характеризується середньою міцністю. Використовується для усунення дефектів, досягнення горизонтального рівня, усунення нерівностей і шорсткостей підлог.

Підходить для теплої підлоги

Властивості:

- Легкість виконання робіт
- Висока міцність
- Висока розтічність

Спосіб застосування:



Технічні характеристики:

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Тип упаковки | |
| Кількість в упаковці | 25 кг/мішок |
| Кількість на палеті | 42 шт/пал. |
| Витрата | ≈ 1,5 кг/мм/м ² |
| границя міцності на розтяг при вигині | ≥ 25 МПа |
| міцність на стиск (3 д) | ≥ 7 МПа |
| міцність на стиск (28 д) | ≥ 20 МПа |
| Товщина шару | 2 - 20 мм |
| Міцність зчеплення розчину з основою | ≥ 1 МПа |
| Термін придатності розчинової суміші | ≥ 20 хвилин |

Склад:

- Портландцемент
- Мінеральний заповнювач
- Модифікуючі добавки
- Високоміцний гіпс

Основа:

Підготовка основи проводиться згідно з «ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013» і «ДСТУ Н Б В 2.6-212:2016».

Основа повинна бути міцною (не нижче міцності покриття, на стиск: не менше 25 МПа), без видимих руйнувань, очищеною від бруду, пилу, мастил, жиру, моху і помітного відшарування покриттів або залишків старої фарби.

Категорично не допускається наявність гіпсових включень на поверхні основи. Неміцні та нестабільні ділянки основи видалити.

Водопоглинаючі основи, а також основи, що утворюють пил, заґрунтувати засобом KREISEL 300 або 301.

По периметру підлоги обов'язкове встановлення демпферних стрічок.

Якщо основа має деформаційні шви, то в шарі нівелірмаси їх необхідно дублювати.



EXPERT SF21

Високоміцна вирівнювальна суміш для підлоги, 3-30 мм

| | |
|-----------------------------|--|
| Підготовка продукту: | <p>Мішок сухої суміші 25 кг додати в ємність, що містить 4,0 л чистої води (температура води від +5°C до +30°C) та перемішати за допомогою будівельного низькообертowego міксера до утворення однорідної маси.</p> <p>Не перемішувати на високих обертах та з поступальними вертикальними рухами міксера з метою виключення захвату повітря при змішуванні.</p> <p>Витримати 5 хвилин і повторно перемішати.</p> <p>У разі необхідності використання частини упаковки, всю суху масу ретельно перемішати, оскільки під час транспортування могло відбутися розшарування складових компонентів.</p> <p>Затверділу масу не змішувати з водою, або свіжим матеріалом.</p> |
| Спосіб застосування: | <p>Підготовлену розчинову суміш рівномірно розподілити на всю оброблювану поверхню шаром від 2 до 20 мм.</p> <p>Нанесення шару суміші рекомендується починати від стіни, яка знаходиться найдалі від входу в приміщення, заливку проводити смугами шириною 30-40 см.</p> <p>Вилиту розчинову суміш розрівняти за допомогою сталеві терки і видалити повітря, використовуючи голчатий валик.</p> <p>Роботу проводити безперервно, до покриття всієї поверхні підлоги в приміщенні.</p> <p>Для уникнення передчасного висихання (від дії сонячних променів, протягів, обігріву приміщень), у початковий період набору міцності (7-10 днів), поверхню самовирівнювальної суміші змочувати водою методом розпилення.</p> <p>Якщо основа має деформаційні шви, то в шарі нівелірмаси їх необхідно влаштувати в тих самих місцях, за таким же принципом слід влаштувати розширювальні шви.</p> <p>Шви повинні ділити підлогу на поля з наступною площею: не більше 30 м² при довжині сторони до 6 м всередині приміщень, не більше 20 м² при довжині сторони до 5 м в приміщеннях з підлогою, що обігріваються, не більше 40 м² при довжині сторони до 8 м в приміщеннях з підлогою, що обігрівається.</p> <p>Експлуатація підлоги з підігрівом дозволяється не раніше ніж через 28 діб після вкладання суміші.</p> |
| До уваги виконавців: | Чистою водою, безпосередньо, після закінчення робіт. |
| До уваги виконавців: | Продукт після змішування з водою проявляє лужну реакцію. Уникати контакту зі шкірою та попадання в очі. При попаданні в очі - ретельно промити чистою водою та звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру - вимити водою використовуючи мило. У разі появи подразнення - звернутися до лікаря. |
| Зберігання: | 12 місяців від дати виробництва при умові зберігання в сухому місці в непошкодженій заводській упаковці. |
| Загальна інформація: | При виконанні робіт рекомендується дотримуватися вимог актуальної інструкції із застосування, а також нормативних документів, що регулюють процес виконання робіт з улаштування підлог. |