



Fixit 610

Intonaco di fondo a base calce e cemento

Impiego:

Fixit 610 è un intonaco di fondo a base calce e cemento per l'interno e l'esterno. E' indicato sui seguenti supporti: mattoni di cotto, mattoni silico calcari, beton cellulare, pietra naturale e beton. Sul beton e i mattoni silico-calcari, applicare preliminarmente Fixit 343 Ponte di aderenza universale o Fixit 455 Malta di aderenza a base cemento. In presenza di umidità e per l'esterno, applicare preliminarmente Fixit 346 Ponte di aderenza al quarzo speciale, mescolato con additivo per cemento, applicato orizzontalmente con una talocchia dentata. Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente.

Caratteristiche:

- Intonaco di base efficiente ed economico per ristrutturazioni e nuove costruzioni
- Utilizzabile all'interno e all'esterno in ambienti secchi e umidi, con silo
- Brevi tempi di consegna grazie alla prossimità dei siti di produzione

Lavorazione:



Dati tecnici		
Cod. art.	181011610	181022610
Stabilimento	Weiach	Bex
Imballaggio		
Unità per bancale	35 unit/Pal.	
Quantità per unità	30 kg/cf.	1'000 kg/cf.
aggiunta d'acqua	ca. 7,5 l/sacco	
Consumo	ca. 1,3 kg/m ² /mm	
Tempo di lavorazione	90 - 120 min	
Spessore	interno min. 10 mm, esterno min. 15 mm	
Massa volumica - dopo essiccazione a 105 °C	> 1'500 kg/m ³	
Resistenza alla compressione (28 d)	≥ 2,5 N/mm ²	
Resistenza alla flessione (28 d)	≥ 1,5 N/mm ²	
Modulo elastico	< 5 kN/mm ²	
Assorbimento d'acqua	> 2 kg/m ² dopo 30 minuti	

Composizione:

- Leganti: calce idraulica, calce idratata bianca, cemento
- Aggregati: sabbia granulometria 0 - 1,2 mm
- Additivi: agenti per la ritenzione dell'acqua, aeranti

Generalità:

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera dei maestri pittori e gessatori, la norma SIA 242 „Lavori di intonacatura e di costruzione a secco“ e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Lavorazione:

Fixit 610 può essere applicato con le usuali macchine intonacatrici o a mano. Per un'applicazione a più strati, irruvidire la superficie del primo strato prima dell'indurimento. Eliminare eventuali strati sinterizzati.

Trattamento ulteriore:

In caso di condizioni meteorologiche estreme, adottare le necessarie precauzioni per proteggere lo strato d'intonaco fresco (ombreggiare, inumidire, proteggere dalla pioggia battente, ecc.).

Stoccaggio:

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 12 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.



Fixit 610

Intonaco di fondo a base calce e cemento

Osservazioni particolari: Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).
Sui punti di raccordo di materiali differenti (p.es. architravi di finestre, zoccolature in beton/mattoni), posare un nastro non tessuto di separazione Fixit e fissare meccanicamente una rete di armatura metallica Armanet. Applicare Fixit 670 rinzaffo calce-cemento.

Disposizioni generali: La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale con la Fixit AG o un obbligo accessorio da parte di quest'ultima. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.