



## RÖFIX Belit Fini mort

**Pravne i tehničke napomene:** Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udrug.

**Područja primjene:** Zamjenski mort za povijesna rimska vapna u zaštiti spomenika i u novogradnji. Kao fini mort, zamjenska masa za kamen i mort za odlijevke u zaštiti spomenika.  
Za tankoslojnu parcijalnu ugradnju ili ugradnju po cijeloj površini koristi se RÖFIX BELIT morta za odlijevke. Fina masa za fasadne profile.  
Masa za odlijevke za npr. silikonske ili dvodijelne kalupe. Fina masa za postavljanje fasadnih profila.  
Za izljevanje većih kalupa primjenjuje se BELIT mort za odlijevke.  
BELIT je mineraloška oznaka za kalcijev disilikat, koji je primarno vezivo svakog hidrauličnog vapna kao i RÖFIX BELIT proizvoda. Vezivo pečeno na +1100 °C odgovara povijesnom rimskom cementu tj., rimskom vapnu koji je oko 1900. godine primjenjivan u velikim dijelovima Europe i SAD-a za raznolike radove na fasadama, spomenicima i skulpturama prije pojave portland cementa.

- Svojstva:**
- Brzovezujuće
  - Minimalno skupljanje
  - U suhom stanju visoka otpornost na sulfatne i kloridne soli
  - Visoka izdašnost
  - Otporno na smrzavanje
  - Iznimna otpornost na vremenske utjecaje

**Ugradnja:**



<b>Tehnički podaci</b>	
<b>SAP šifra:</b>	<b>2000148236</b>
NAV šifra:	123168
Vrsta pakiranja	(○)
Jedinica po paleti	50 Jed./pal.
Količina u jednom pakiranju	20 Kg/jed.
Granulacija	0 - 0,4 mm
Izdašnost u litrama	pribl. 13,6 l/jed.
Izdašnost	pribl. 13,6 l/jed.
Upozorenja o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orientacijske i uvelike ovise o vrsti podloge i tehnici ugradnje. Kod prvog nanošenja i kod velikih površina, obvezno izraditi testno polje.
Potrebna količina vode	pribl. 6,5 l
Nasipna gustoća suhog morta (EN 1015-10)	pribl. 1.700 kg/m³
Specifična gustoća svježeg morta (EN 1015-6)	pribl. 1.860 kg/m³
Nasipna gustoća (B3345)	pribl. 980 kg/m³
Paropropusnost $\mu$	pribl. 15
pH-vrijednost	pribl. 12,6
Spec. kapacitet topline	pribl. 1 kJ/kg K
Tlačna čvrstoća (28 d)	15 N/mm² (EN 1015-11)
Tlačna čvrstoća (3 d)	$\geq$ 7 N/mm²
Čvrstoća pri savijanju	$\geq$ 3,5 N/mm²



## RÖFIX Belit Fini mort

Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000148236
E - modul	pribl. 8.100 N/mm <sup>2</sup>
Vodoupojnost	> 2 kg/m <sup>2</sup> /24 h
MG (EN 998-1)	GP
MG (EN 998-1)	CS IV
MG (EN 998-1)	W <sub>c</sub> 0
Napomene o ambalaži	U papirnatim vrećama zaštićenim od vlage.
Temperatura podlage	> 5 - < 25 °C
Reakcija na požar	A1

<b>Sastav:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rimski cement</li><li>• Prirodno hidraulično vapno (NHL) prema EN 459-1</li><li>• Ne sadrži portland cement</li><li>• Fini vapneni pjesak okruglog zrna</li><li>• Usporivač sušenja</li><li>• Ne sadrži organske komponente</li><li>• Bez umjetnih disperzivnih tvari</li></ul>
<b>Uvjeti obrade:</b>	Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline odn. podlage ne smije pasti ispod +5 °C niti premašiti +30 °C. Tijekom obrade i stvrđnjavanja materijala štititi od smrzavanja minimalno 7 dana. Obrada ispod +20 °C ili s viškom vode može dovesti do usporenog vezivanja s tim i do promjena u čvrstoći.
<b>Podloga:</b>	Podloga mora biti nosiva, čista i bez onečišćenja i mora biti mat vlažna. RÖFIX BELIT fini mort može se koristiti za premazivanje svježe izlivenih kalupa ili nakon dovoljnog navlaživanja na suhim elementima ili skulpturama. Površine kalupa premazuju se čiste s razdijeljnim sredstvima (npr. 10%-no razlijedeni deterđent za suđe). Izbjegavati nastanak lokvi, obzirom da se one na dijelu odlijevaka pretvaraju u pore zraka. Izliveni dijelovi pričvršćuju se mehaničkim ankerima za nosivu grubu površinu te se prežbukavaju RÖFIX BELIT finim mortom.
<b>Priprema materijala:</b>	Jednu vreću materijala zamiješati sa određenom količinom čiste vode u trajanju od oko jedne minute, dok se ne postigne homogena, mekano-plastična masa, ali ne i tekuća masa. Mort u stanju mirovanja može zadebljati, za vrijeme ugradnje unutar 15 min. moguće ga je promiješati (odnosi se na temperaturu +20 °C i r.v.z. 60 %). Zamiješani materijal mora se potrošiti, nikako ne mijеšati s novim materijalom. Svojstvo vezivosti materijala u otvorenoj ambalaži brzo se mijenja.
<b>Ugradnja:</b>	Kist



## RÖFIX Belit Fini mort

<b>Napomene:</b>	<p>RÖFIX BELIT moguće je premazati „svježe u svježe“ vapnenom bojom (npr. RÖFIX PE 819 SESCO vapnena boja). Dok se temeljni premaz mora nanijeti unutar 48 sati, završni premaz s vapnenom bojom može se nanijeti i do potpunog isušivanja. Kod drugih vrsta boja temeljni premaz mora biti nanesen nakon potpunog isušivanja (ujednačeno žutilo na površini). Kod drugih boja, pokrovni premaz smije se nanijeti tek kada je izliveno tijelo u potpunosti suho, u suprotnom se nemogu isključiti odstupanja u boji.</p> <p>Kada se proizvod želi obojiti, poželjno je upotrijebiti isključivo vaspene pigmente do maks. 4% mase, zbog čega se završna čvrstoća morta za odlijevke nešto smanjuje. Zbog slobodnih iona željaza II, površina se brže suši te na mjestima nastaju žučkaste mrlje iako se mort po želji boja. Ova tipična promjena boje karakterizira rimske cement te su ovakve promjene najčešće poželjne. RÖFIX BELIT fini mort može se nanijeti pomoću kista od prirodne dlake na svježi ili mat vlažni RÖFIX BELIT mort za odlijevke. Prebrzo isušivanje (zbog sunca, vjetra) u fazi sušenja treba izbjegavati.</p> <p>RÖFIX BELIT fini mort također se može koristiti i za primjenu na fasadnim profilima. Dijelovi odlijevka pričvršćuju se mehaničkim ankerima za podlogu te se žbukaju pomoću RÖFIX BELIT finog morta (uobičajene varijante: RÖFIX W50, RÖFIX Optiflex) na nosivu i grubu podlogu.</p>
<b>Upozorenja:</b>	<p>Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.</p>
<b>Upute za ugradnju:</b>	<p>RÖFIX BELIT fini mort prvenstveno služi za parcijalnu ili punoplošnu, ali uvijek tankoslojnu doradu površina obrađenih s RÖFIX BELIT mortom za odlijevke ili slično.</p> <p>RÖFIX BELIT fini mort može se koristiti i kao masa za izljevanje npr. slikonskih kalupa ili dvodijelnih kalupa. Fina masa za izradu fasadnih profila. Za velike kalupe koristi se RÖFIX BELIT mort za odlijevke.</p>
<b>Skladištenje:</b>	<p>Skladištitи na suhom, na drvenim paletama. Rok upotrebe: minimalno 6 mjeseci.</p>
<b>Opće napomene:</b>	<p>Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i skustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano viosku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici <a href="http://www.roefix.hr">www.roefix.hr</a> ili zatražite u našim poslovnicama. Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.</p>