



## Fixit 207

Intonaco di fondo per zoccolo a base calce idraulica

**Impiego:** Fixit 207 è un intonaco di fondo per zoccolatura, minerale, adatto per edifici storici. Questo prodotto è utilizzato con misure supplementari come strati di bitume, lastre filtranti, strutture drenanti, ecc.  
Il supporto deve essere pulito, asciutto e portante. Secondo il sistema di risanamento con intonaci Fixit, le murature contenenti dei Sali o umide necessitano di misure speciali.

**Caratteristiche:**

- Proprietà idrofile e quindi con elevate caratteristiche di apertura alla diffusione e alla capillarità
- Può essere utilizzato con la macchina per un risanamento economico
- Applicabile come intonaco di rappezzatura o di fondo
- Certificato ECO

**Lavorazione:**



Dati tecnici		
Cod. art.	181011207	181022207
Imballaggio		
Unità per bancale	40 unit/Pal.	
Quantità per unità	25 kg/cf.	1'000 kg/cf.
Granulometria	0 - 4 mm	
Aggiunta d'acqua	4 - 5 l/sacco	
Consumo	ca. 16 kg/m <sup>2</sup> /cm	
Tempo di lavorazione	90 - 120 min	
Spessore	min. 15 mm	

**Composizione:**

- Leganti: calce idraulica, calce idrata
- Aggregati: sabbie di cava di granulometria 0-4 mm
- Additivi: agenti per la ritenzione dell'acqua, aeranti

**Generalità:** Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

**Lavorazione:** Mescolare Fixit 207 con acqua pulita e applicare a mano o in macchina. Se l'applicazione viene effettuata in più strati, irruvidire la superficie dello strato portante prima del suo indurimento.

**Trattamento ulteriore:** In caso di condizioni meteorologiche estreme, adottare le necessarie precauzioni per proteggere lo strato d'intonaco fresco (ombreggiare, inumidire, proteggere dalla pioggia battente, ecc.).

**Stoccaggio:** Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 12 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

**Certificati:**



**Ulteriori indicazioni:**





## Fixit 207

Intonaco di fondo per zoccolo a base calce idraulica

---

**Osservazioni particolari:** Non deve essere applicato a temperature dell'aria esterna o della superficie inferiori a +5 °C o superiori a +30 °C.  
Gli intonaci di fondo a base minerale possono presentare delle crepe da ritiro durante l'indurimento. Raccomandazione: l'applicazione di più strati va fatta mantenendo l'umidità del supporto.  
Non passare alla taloccia la finitura fresca

---

**Disposizioni generali:** La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.