




Fixit 526 A

Beton secco a spruzzo per il consolidamento di scavi

Impiego: Fixit 526 A è una malta secca a base cemento per la spruzzatura, senza alcali, con acceleranti. Adatto per il consolidamento temporaneo degli scavi.

- Caratteristiche:**
- Elevata rapidità di presa
 - Processo di lavoro flessibile
 - Tasso di rimbalzo minimo
 - Fornibile anche in silo a pressione per beton a spruzzo
 - Senza alcali
 - Miscela omogenea

Lavorazione:



Dati tecnici			
Cod. art.	181011526A	181022526A	181022526W
Stabilimento	Untervaz	Bex	Weiach
Imballaggio			
Unità per bancale	42 unit/Pal.		
Quantità per unità	25 kg/cf.	1'000 kg/cf.	1'000 kg/cf.
Granulometria	0 - 8 mm		
Resa	12,5 l/sacco	ca. 500 l/t	ca. 500 l/t
Spessore	25 - ca. 200 mm		
Massa volumica - dopo essiccazione a 105 °C	ca. 2'250 kg/m ³		
Classe di resistenza alla compressione	C25/30		
Modulo elastico	< 28'000 N/mm ²		
Classi di esposizione	XF1		
Classe di beton a spruzzo	SC 2 / SC 11		
Contenuto di cloruro	Cl 0,10		
Classe di resistenza iniziale	J2		
Resistenza all'RAA	Resistente all'RAA secondo SIA MB 2042, aggregato		
Massa volumica apparente	1'750 kg/m ³		

- Composizione:**
- Leganti: cemento
 - aggregato: D_{max} 8 mm
 - Legante: accelerante privo di alcali
 - Additivi: fibre in acciaio (su richiesta)

Generalità: Osservare le regole generali della costruzione e i dati tecnici di questa scheda tecnica.

Trattamento preliminare: Il supporto deve essere pulito, asciutto e portante.

Lavorazione: Fixit 526 A è una malta secca a base cemento per la spruzzatura indicata per la riparazione e la riprofilatura di elementi in beton. L'additivo accelerante integrato consente l'applicazione di uno strato con uno spessore massimo di 40 mm.

Trattamento ulteriore: La superficie di calcestruzzo fresco va immediatamente protetta dal pericolo di un'asciugatura troppo rapida per effetto del sole e/o del vento nonché dall'eventuale azione del gelo. In caso di temperature attorno allo zero vanno osservate le misure di sicurezza invernale previste dalla norma SN EN 206-1.



Fixit 526 A

Beton secco a spruzzo per il consolidamento di scavi

Prescrizioni di sicurezza:	Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Dettagli vedasi scheda di dati di sicurezza.
Stoccaggio:	Può essere conservato all' asciutto per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.
Osservazioni particolari:	Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto). Gli strumenti di lavoro vanno lavati con acqua immediatamente dopo l'impiego. La malta indurita deve essere rimossa meccanicamente. La malta di rimbalzo non può essere in nessun caso riutilizzata.
Disposizioni generali:	La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale con la Fixit AG o un obbligo accessorio da parte di quest'ultima. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.